

حفاظت و مرمت

حساسیت کاغذهای چاپی نسبت به حمله و آسیب حشرات جونده بعد از تابش گاما و پیرسازی مصنوعی.

ترجمه: نرگس پدram (نفری)*

در محیط نگهداری آنها محافظت نمی‌کند. آزمایشات انجام شده بر روی کاغذ واتمن^۱ سلولز خالص ثابت کرد که حساسیت نسبت به قارچ‌ها و حشرات متناسب با مقدار اشعه جذب شده توسط کاغذ می‌باشد.

در همان زمان ثابت شد که اهمیت این اثرات عمدتاً جزئی و ناچیز است. به دلیل این که برای بهبود و احیای صحیح، مقدار جذب اشعه توسط کاغذ برای ایجاد یک تغییر محسوس نا کافی است و اثر قابل توجهی باقی نمی‌گذارد و به علت این که با گذشت زمان سلولز به آهستگی تخریب می‌شود (مانند گروه کنترل بدون دی‌پلیمراسیون ایجاد شده به وسیله اشعه) بنابراین توسط جانوران و قارچ‌های مخرب به صورت یکسان آسیب می‌بینند و میزان تخریب آن مانند تخریب ناشی از اشعه با دوز (مقدار) خیلی بالا است با این مطالعه ما می‌خواستیم اطلاعات عمیق‌تری از این نوع حساسیت داشته باشیم و به همین دلیل مطالعات خودمان را به حمله حشرات جونده محدود کردیم و آزمایشات را با کار کردن بر روی کاغذهای چاپی (اصلی) کامل نمودیم. برای این منظور، مانند یک بیودترژن^۲ (آسیب رساندن زیستی) (قارچ) با حشره‌ای را که قبلاً بر روی سلولز آزمایش شده بود انتخاب کردیم.

مواد و روش‌ها:

حشره انتخاب شده برای آزمایش سوسک آمریکایی^۳ یک جونده کاغذ شناخته شده از خانواده بلاتیدا^۴ بود. ما مطالعاتی بر روی پاسخ این حشره نسبت به اشعه داشتیم و همانطور که قبلاً ذکر شد رفتار این سوسک را در برابر سلولز خالص اشعه دیده آزمایش کرده بودیم. خواننده را به مقاله قبلی برای توصیف متدولوژی این تجربه ارجاع می‌دهیم. لازم به ذکر است که ورقه‌های کاغذ برای بررسی

بررسی آزمایشگاهی بر روی پتانسیل تابش یونیزاسیون گاما جهت ضد عفونی کردن کتاب‌ها و اسناد، به سال‌های دهه ۱۹۶۰ بر می‌گردد. زمانی که حساسیت میکروارگانیسم‌ها نسبت به تابش، به منظور نگهداری حفاظت کتاب‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

در سال‌های اخیر، بر روی اثرات ناشی از تابش بر خصوصیات شیمیایی و مکانیکی کاغذ و مخصوصاً سلولز که ماده اصلی و اساسی متشکله آن است، کارهای زیادی انجام شده است.

در این چارچوب اکنون معلوم شده است که: - اشعه یونیزاسیون هیچ‌گونه مواد مضر روی اشیا باقی نمی‌گذارد.

- این روش در حذف حشرات و میکروارگانیسم‌ها موثر است.

- اگر چه ملکول‌های بزرگ سلولز، توسط تابش (اشعه) دی‌پلیمریزه می‌شوند، در مقادیر توصیه شده برای انجام این عمل (روش)، این پدیده (دی‌پلیمریزه شدن) مقدار ناچیزی است و به هر حال خصوصیات کاربردی و مکانیکی ورقه‌های خالص سلولز و یا یک محصول کاغذی تغییر نمی‌کند.

- استحکام مرکب‌های چاپی هم توسط تابش گاما تغییر نکرده است.

با توجه به عارضه منفی دی‌پلیمریزه شدن سلولز، ما تصمیم گرفتیم اثرات آن را روی حساسیت کاغذ نسبت به حملات قارچ‌های میکروسکوپی و حشرات جونده، مطالعه کنیم.

با این فرضیه که در طول دوره بعد از رفع آلودگی، مواد ممکن است مجدداً در تماس با چنین موجودات مخربی قرار گیرند، در حقیقت مانند سایر روش‌ها، روش یونیزاسیون، مواد را از حمله‌های بعدی موجودات زنده مخرب (قارچ‌ها و حشرات) موجود

آمدگی و حساسیت آنها نسبت به تخریب (فساد) مستقیماً در جعبه‌های حاوی تخم سوسک آمریکایی قرار داده شدند و در نوبت‌های مختلف در طول آزمایش وزن شدند.

شرایط محیطی برای پرورش، شرایط طبیعی در یک اتاق بسته با دمای معمولی، آب و هوای معتدل و بنابر این تغییر پذیر و ناپایدار بود.

با قراردادن ۲۸ حشره در تماس دائم در برابر یک ورقه کاغذ، شرایط آلوده شدن فراهم شد که مسلماً نسبت به شرایط واقعی نگهداری کاغذ شدیدتر است.

مواد شامل سه نوع مختلف کاغذ است که همگی به طور متوسط به اندازه ۱۷x۲۴ cm هستند:

✱ روزنامه: ۹۵٪ خمیر ساخته شده از کاج (سنوبر) و ۵٪ خمیر شیمیایی (۵۰٪ سنوبر، ۵۰٪ پهن برگ)

✱ کاغذهای روکش دار از یک مجله: ۱۰۰٪ خمیر شیمیایی (۴۰٪ سنوبر، ۶۰٪ پهن برگ)

✱ کاغذ تولید شده مطابق با استاندارد ایزو ۹۷۰۶ (ISO9706) اطلاعات و مدارک. کاغذ برای اسناد - مواد لازم برای دوام و پایداری)

دوزهای اشعه مطابق با این مقادیر ۲۰۰ Kgy و ۱۰۰ و ۱۰ (هر Kgy = ۱۰۰۰ Gy) و هر Gy = ۱۰۰/۱۰۰۰ Rad است) به روش زیر استفاده شد: ابتدا دو مقدار اولیه اشعه (۱۰ و ۳) برای مقایسه کاغذهای تحت بررسی و کاغذهایی که اصلاً تابش نشده‌اند (0 Kgy).

دو مقدار تابش بعدی (۲۰۰ Kgy و ۱۰۰) برای تأکید بر اثرات قابل انتظار دی‌پلیمریزه شدن سلولز و این که مدارک و شواهد بیشتری راجع به پیامدهای بیولوژیکی این پدیده وجود داشته باشد. پیرسازی تسریع شده، مطابق با استاندارد ایزو ۵۶۳۰/۳ (در دمای ۸۰°C و رطوبت نسبی ۶۵٪، به مدت ۱۲ روز) انجام و هر آزمایش ۵ بار تکرار شد.

آنالیزها در یک دوره از فوریه ۲۰۰۱ تا مارس ۲۰۰۲ بر روی یک نوع کاغذ انجام شد. در این دوره زمانی، فرسایش سه نوع مختلف کاغذ که تحت هیچ درمانی نبودند (در همان زمان و در همان شرایط محیطی) مورد بررسی مقایسه‌ای قرار گرفت، (جدول ۱) و اندازه‌گیری‌ها در همان دما و رطوبت نسبی انجام شد. تفاوت‌های آشکار در وزن کاغذها

ممکن است به دلیل تفاوت در ترکیب آنها بوده باشد.

جدول ۱: تغییرات وزن بر حسب گرم بر اساس فرسایش انجام شده توسط سوسک آمریکایی بر سه نوع مختلف کاغذ که تحت هیچ درمانی نبودند:

| زمان بر حسب هفته | | | | | |
|------------------|------|-----------|------|------|------|
| نوع کاغذ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ |
| روزنامه | ۱/۵۵ | ۱/۵۷(+۱٪) | ۱/۵۶ | ۱/۵۶ | ۱/۵۶ |
| مجله | ۳/۹۸ | ۴/۰۰(+۱٪) | ۳/۹۸ | ۳/۹۸ | ۳/۹۸ |
| کاغذ بادوام | ۳/۲۵ | ۳/۲۸(+۱٪) | ۳/۲۶ | ۳/۲۶ | ۳/۲۶ |

نتایج: شکل ۱ و جدول ۲ وزن متوسط نمونه‌های کاغذ و درصد آنها را در مقایسه با نمونه‌های تابش نشده (0KGy)، در هر مرحله آزمایش نشان می‌دهد. افزایش وزن نمونه‌ها می‌تواند به دلیل جذب رطوبت هوای اطراف باشد؛ چرا که رطوبت همیشه متغیر است. به منظور حذف این مداخلات، در پایان آزمایش کاغذها بعد از قرارداده شدن در همان میزان رطوبتی که در زمان صفر داشتند، وزن شدند (جدول ۳).

روزنامه اشعه دیده:

تغییرات وزن در طی آزمایش (شکل ۱، جدول ۲) به نظر نمی‌رسد که هیچ ارتباطی بین مقدار اشعه جذب شده گاما توسط کاغذ و فرسایش ناشی از جویدن حشره نشان دهد.

در واقع، صدمه ناشی از فرسایش، حتی در نمونه‌هایی که با 200 KGy تابش شده بودند (حدود ۴.۵٪) قابل مقایسه بود با آنچه که با نمونه‌های تابش نشده و نمونه‌های تابش شده انجام شده بود. مدت آزمایش بر حسب هفته.

شکل ۱: تغییرات وزن در سه نوع از کاغذ نسبت به مقدار تابش.

نمودار چپ: فقط تابش؛ نمودار راست: تابش‌ها و پیرسازی تسریع شده (دمای ۸۰ °C رطوبت نسبی ۶۵٪، در ۱۲ روز)


جدول ۲: تغییرات وزن بر حسب گرم بر اساس فرسایش بوجود آمده توسط سوسک آمریکایی بر نمونه‌های کاغذ تحت تابش با مقادیر مختلف اشعه گاما قبل و بعد از پیرسازی تسریع شده. (۱۲ روز)

| Observation time (weeks) | Irradiation doses (kGy) | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | 0 | 3 | 10 | 100 | 200 | |
| 0 | unaged | 1.70 | 1.67 (-2%) | 1.63 (-5%) | 1.66 (-2%) | 1.71 (+1%) |
| | | 1.83 | 1.82 (-1%) | 1.82 (-1%) | 1.73 (-5%) | 1.84 |
| | | 1.82 | 1.78 (-3%) | 1.79 (-2%) | 1.74 (-4%) | 1.78 (-2%) |
| | | 1.78 | 1.72 (-4%) | 1.70 (-5%) | 1.69 (-5%) | 1.70 (-4%) |
| | | 1.53 | 1.48 (-4%) | 1.51 (-2%) | 1.47 (-4%) | 1.47 (-4%) |
| 1 | aged | 1.57 | 1.52 (-4%) | 1.55 (-2%) | 1.49 (-6%) | 1.34 (-15%) |
| | | 1.58 | 1.53 (-4%) | 1.56 (-2%) | 1.43 (-10%) | 1.14 (-28%) |
| | | 1.58 | 1.55 (-2%) | 1.57 (-1%) | 1.35 (-15%) | 0.75 (-53%) |
| | | 1.58 | 1.54 (-3%) | 1.57 (-1%) | 1.23 (-23%) | 0.36 (-78%) |
| | | 4.27 | 4.10 (-4%) | 3.89 (-9%) | 4.20 (-2%) | 4.32 (+1%) |
| 0 | unaged | 4.31 | 4.17 (-4%) | 3.95 (-9%) | 4.23 (-2%) | 4.25 (-3%) |
| | | 4.35 | 4.17 (-5%) | 3.95 (-10%) | 4.06 (-7%) | 4.06 (-7%) |
| | | 4.34 | 4.16 (-5%) | 3.94 (-10%) | 3.88 (-11%) | 3.54 (-19%) |
| | | 4.34 | 4.15 (-5%) | 3.94 (-10%) | 3.81 (-13%) | 3.23 (-26%) |
| | | 3.95 | 4.07 (+3%) | 4.17 (+5%) | 4.02 (+1%) | 4.04 (+2%) |
| 1 | aged | 3.96 | 4.09 (+3%) | 4.19 (+5%) | 3.31 (-17%) | 2.09 (-48%) |
| | | 4.00 | 4.11 (+2%) | 4.22 (+5%) | 2.47 (-39%) | 0.95 (-77%) |
| | | 3.99 | 4.11 (+3%) | 4.20 (+5%) | 1.92 (-52%) | 0 |
| | | 3.94 | 4.07 (+3%) | 4.12 (+4%) | 1.72 (-57%) | 0 |
| | | 3.53 | 3.51 (-1%) | 3.54 | 3.51 (-1%) | 3.43 (-3%) |
| 0 | unaged | 3.63 | 3.61 (-1%) | 3.64 | 3.56 (-2%) | 3.33 (-9%) |
| | | 3.63 | 3.62 | 3.64 | 3.55 (-3%) | 3.23 (-12%) |
| | | 4.26 | 4.04 (-6%) | 3.88 (-9%) | 4.23 (-1%) | 3.20 (-25%) |
| | | 4.11 | 3.88 (-6%) | 3.89 (-6%) | 3.83 (-7%) | 2.49 (-40%) |
| | | 3.12 | 3.15 | 3.16 | 3.11 (-1%) | 3.36 (+7%) |
| 1 | aged | 3.14 | 3.18 (+1%) | 3.18 (+1%) | 3.12 (-1%) | 3.28 (+3%) |
| | | 3.16 | 3.19 | 3.19 | 3.10 (-2%) | 3.15 (-1%) |
| | | 3.15 | 3.18 | 3.18 | 3.07 (-3%) | 2.96 (-7%) |
| | | 3.14 | 3.18 (+1%) | 3.18 (+1%) | 3.00 (-5%) | 2.70 (-15%) |

جدول ۳: وزن نمونه‌ها (بر حسب گرم)، سه نوع مختلف کاغذ تحت تابش، تابش به همراه پیرسازی تسریع شده در شروع و پایان آزمایش. روزنامه اشعه دیده و کهنه شده: (روزنامه تابش شده و پیرسازی شده)

| نمونه‌های کاغذ | دوزهای تشعشع (kGy) | | | | | |
|------------------------|--------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 0 | 3 | 10 | 100 | 200 | |
| روزنامه | آغاز | 1.70 | 1.67 | 1.63 | 1.62 | 1.67 |
| | پایان | 1.69 (-1%) | 1.63 (-3%) | 1.61 (-2%) | 1.44 (-12%) | 1.43 (-15%) |
| مجله | آغاز | 4.27 | 4.10 | 3.89 | 4.20 | 4.32 |
| | پایان | 4.07 (-5%) | 4.01 (-3%) | 3.81 (-3%) | 3.68 (-13%) | 3.07 (-29%) |
| کاغذ بادوام | آغاز | 3.53 | 3.51 | 3.54 | 3.51 | 3.43 |
| | پایان | 3.53 | 3.51 | 3.53 (-1%) | 3.36 (-5%) | 2.37 (-31%) |
| بعد از تشعشع و پیرسازی | آغاز | 1.53 | 1.48 | 1.51 | 1.47 | 1.47 |
| | پایان | 1.51 (-2%) | 1.48 | 1.50 (-1%) | 1.16 (-22%) | 0.17 (-89%) |
| روزنامه | آغاز | 3.95 | 4.07 | 4.17 | 4.02 | 4.04 |
| | پایان | 3.79 (-5%) | 3.89 (-5%) | 3.90 (-7%) | 1.63 (-60%) | 0 (-100%) |
| مجله | آغاز | 3.12 | 3.15 | 3.16 | 3.11 | 3.36 |
| | پایان | 3.12 | 3.15 | 3.15 (-1%) | 2.97 (-5%) | 2.69 (-20%) |

Susceptibility of Printed Paper



مقادیر به دست آمده نشان می دهد که بعد از کهنه شدن، روند فساد در این نوع کاغذ نسبت به نمونه های کاغذ کنترل که تحت اشعه قرار نگرفته اند آسانتر صورت می گیرد، تنها در صورتی که شرایط به طور همزمان فراهم شده باشند :

- کاغذ باید با مقادیر بسیار بالا 100KGy و مقدار بسیار بالاتر آن 200KGy اشعه دیده باشد.

- کاغذ باید تحت یک عمل پیرسازی قوی به صورت مصنوعی قرار گرفته باشد.

کاغذ مجله : در این نوع کاغذ بین مقدار اشعه جذب شده و وزن رابطه مستقیمی وجود دارد به این معنی که فرسایش و خوردگی به وسیله سوسک ها ایجاد شده است. این تغییرات در بالاترین مقادیر تابش (200KGy و 100) مشخصی است و در مقادیر 10KGy و 3 چندان محسوس نیست.

همین نتایج در مورد نمونه هایی که هم تحت تابش و هم پیرسازی قرار گرفته اند درست است. رابطه مشخصی بین مقدار تابش جذب شده و فرسایش و خوردگی وجود دارد.

کاغذ بادوام^۲:

نتایج نشان می دهد که این نوع کاغذ مقاومت خوبی در برابر تابش اشعه دارد. به نظر می رسد که پیرسازی مصنوعی نیز آن اثرات را افزایش دهد. اگر چنین بود، بعد از اینکه نمونه ها در معرض حمله سوسک ها قرار می گرفتند، یک کاهش وزن مشخصی برای نمونه هایی که تحت تابش با مقدار بالا بودند (200KGy) مشاهده می شود.

نتایج :

آزمایش ما ثابت کرد که سوسک آمریکایی مانند سایر گونه های سوسک ها درجات متفاوتی از فرسایش را بر روی کاغذ سبب می شود. بخصوص وقتی منابع غذایی دیگری در کار نباشد، سوسک ها کاغذ را می خورند. همچنین نشان داده شده که بدون توجه به زوال و فساد اجزای کاغذ، اگر به حال خود مانده باشد، فعالیت حشرات همیشه مخرب است. اگر برای مدت های طولانی به حال خود رها شده باشد، این امر به فرسودگی کامل کاغذ خواهد انجامید.

نکته جالب این که، اگر چه این تحقیق، تجربی و ابتدایی است، در آنالیزها برای بررسی میزان فساد و زوال کاغذی که تحت تاثیر اشعه ها گاما قرار گرفته از یک موجود زنده (بویژه یک سوسک معمولی) استفاده کردیم که به طور فوق العاده ای حساس است و در ارزیابی حتی تغییرات جزئی که در ماده مورد نظر اتفاق می افتد، نشان می دهد، مقایسه ای بین عکس العمل های سه نوع مختلف کاغذ (در بین آنها و همچنین نمونه هایی که از کاغذ واتمن به دست می آمد) به نظر رسید که نشان دهد، تغییرات ایجاد شده توسط اشعه (تابش) و پیرسازی همان اثراتی که بروی کاغذ های چایی دارند بر کاغذ سلولز خالص ندارد. بنابر این در حالی که کاغذ واتمن بهترین ماده برای مطالعه رفتار سلولز است (ماده اولیه کاغذ)، همان رفتاری را که در سلولز مشاهده می کنیم، نمی توانیم به کاغذ نسبت دهیم. درجات مختلف خوردگی، بعد از تاثیر دادن

اشعه با توجه به نوع ماده ای که تحت اثر اشعه قرار گرفته، متغیر بود که ممکن بود به دلیل سمیت ایجاد شده از مرکب به کار رفته در چاپ باشد، اما به طور کلی ما متعجب نخواهیم شد اگر کسی بخواهد مسئولیت اثرات منفی روی اجزای کاغذ را به موادی که برای پوشش کاغذ و بادوام کردن سلولز درون آن و بهبود کیفیت محصول نهایی به آن افزوده شده نسبت دهد، مانند (کربنات کلسیم، کلرید سدیم، سفید کننده های نوری، عوامل نیلی کننده، نشاسته کاتیونی، نشاسته ذرت، ترکیبات اکریلیکی، کتون های آلکیدی و غیره) این مواد ممکن است به وسیله روند کهنه شدن تغییر شکل داده و به صورت منبع تغذیه ای برای حشرات در آمده باشد. کمی بعد، تفسیرها در مورد پیرسازی شدت گرفت.

با مقایسه داده های به دست آمده مربوط به کاربرد اشعه به مقدار 0KGy (ستون صفر) - در نمونه های پیرسازی نشده و پیرسازی شده - می توانیم نتیجه بگیریم که پیرسازی ساده باعث ازدیاد حساسیت کاغذها (هر سه نوع) در برابر حمله حشرات نیست.

اگر چه وقتی پیرسازی سریع با تابش گاما تلفیق می شود، در مقادیر تابش 200KGy - 100 هم اثر بودن و تقویت اثر یکدیگر به صورت واضح نمایان می شود. در مقادیر تابش خیلی بالا، پدیده خوب شناخته شده دی پلیمریزه شدن سلولز که به علت تابش اشعه ایجاد می شود، به مقدار جذب شده بستگی دارد و باعث بروز اثرات منفی می شود که با پیرسازی افزایش می یابد در حالی که پیرسازی به تنهایی قادر به ایجاد این اثرات منفی نیست، این چنین مشاهدات ما بر روی سلولز خالص، برای کاغذ هم تأیید شد. جالب است که بدانید دیگران نیز از اشعه گاما و اشعه UV برای پیرسازی استفاده کرده اند. براساس نتایج این تحقیق ما باید تأکید کنیم که مکانیزم عمل پیرسازی با تابش، مانند پیرسازی مطابق استاندارد ایزو $5630/3$ عمل نمی کند. آن چه توسط دیگران ثبت شده بود، با اثراتی که ما مشاهده کردیم متفاوت بود. کاغذ تخت تابش با کاغذهای پیرسازی شده به خوبی با کاغذهایی که هم تابش شدند و هم پیرسازی، مورد مقایسه قرار گرفتند. به گونه ای دیگر، ما می خواستیم توصیه کنیم که خواننده به یادداشته باشد، اثرات یک روش بستگی به مکانیزم خاص روش انتخاب شده دارد، که ممکن است با هم متفاوت باشند.

از این آزمایشات تشخیص می دهیم که تابش سبب آمادگی بیشتر کاغذ نسبت به حمله بیودترژن ها می شود و با مطالعات دیگر کاملاً معلوم می شود که تغییرات بوجود آمده توسط این روش، (تابش بونیزاسیون) بر خصوصیات شیمی فیزیکی کاغذ، قویاً با مقدار جذب اشعه گاما توسط مواد (ترکیبات) مرتبط است. با توجه به این مطلب، باید به خاطر داشته باشیم که تمامی آنالیزهایی که ما انجام داده ایم، ما را چنین راهنمایی می کند که درمان کاغذ با استفاده از تابش یونیزاسیون در مقادیر تا 10KGy سبب تغییرات آشکاری نمی شود.

تغییرات زمانی آشکار می شوند که تابش جذب شده از مقدار لازم برای ضد عفونی معمولی بیشتر باشد در حقیقت محدود تابش بین 10KGy - 3 برای پاک کردن مواد از قارچ های میکروسکوپی کافی است و برای از بین بردن جمعیت حشرات آلوده کننده مقادیر بالاتر از 5KGy - $0/2$ لازم است.

تحت دو سری مطالعات تجربی و آزمایشگاهی قرار گرفتند. در سری اول این آزمایشات، کاغذها بوسیله اشعه گاما تحت تابش قرار گرفته و در سری دوم آزمایشات، کاغذها به صورت مصنوعی و با روش گرمایی کهنه سازی شدند.

ارزیابی میزان آسیب پذیری این کاغذها با استفاده از آسیب پذیری آنها توسط سوسک آمریکایی صورت گرفت. کاغذها در طول دوره نگهداری بعدی در معرض این سوسک (به عنوان تنها ماده غذایی قابل دسترسی) قرار گرفته و میزان خوردگی و فرسایش در آنها مورد مشاهده و بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کاغذهایی که با مقادیر 0 تا 10 KGy اشعه دیده اند، آسیب دیدگی و خوردگی بیشتری در مقایسه با کاغذهایی که هم به صورت مصنوعی کهنه شده و هم تحت تابش اشعه گاما با مقادیر اندک قرار گرفته بودند نیز به دست آمد. اما در مورد کاغذهایی که به آنها اشعه گاما در مقادیر بالا تابانیده شده بود (200 و 100 kgy) ارتباط مستقیم بین مقدار اشعه جذب شده به وسیله کاغذ و آمادگی آنها برای حشرات جونده مشاهده شد. این اثر در مواردی که تابش ها و کهنه کردن مصنوعی (پیرسازی مصنوعی) به طور توأماً انجام شده بود، حداقل برای دو نوع از کاغذها، به طور قابل ملاحظه ای بیشتر دیده می شود. در نهایت، اهمیت کاربردی این پدیده ها مورد توجه قرار گرفته است.

بیشتر از سلولز به حملات فیزیکی و شیمیایی حساس هستند دیده می شود. در گوشت تنها سطح ویتامین های آن به مخاطره می افتد، بهر حال در اثر پخش چنین اثری در آن پدید می آید.

خلاصه:

پروژه تحقیقاتی وسیعی درباره احیای کتب و اسنادی که در کتابخانه ها و مرکز اسناد نگهداری می شوند و نیز کار مشابهی در ارتباط با سلولز انجام گرفت است. در این پروژه سه نوع مختلف کاغذ (کاغذ روزنامه ای، کاغذ مجله و کاغذ چاپی بادوام)

بنابر این هرگونه منع استعمال از اشعه اهمیتی ناچیز و قابل اغماض دارد. از این دیدگاه ممکن است سودمند باشد که به خاطر داشته باشیم، این یک زمینه کار بردی کاملاً متفاوت است و از ماده کاملاً متفاوتی استفاده می شود، حتی در مورد موادی که با منشأ طبیعی و آلی به کار می رود، غذای انسان وقتی در مقادیر 4/5-7 KGy تابش و نگهداری شوند، سطوح پروتئین آن تغییر نمی کند و کیفیت غذایی آن (قوام، رنگ و بوی) تغییر نمی کند. خصوصیات اخیر در ملکول هایی که معمولاً



پی نوشت ها

* کارشناس ارشد مرمت اشیای فرهنگی، تاریخی

- 1- whatman
- 2- Periplaneta americana
- 3- Blattidae
- 4- Permanent Paper

منبع:

M. ADAMO & G. MAGAUDDA
Susceptibility of printed paper to attack of Chewing Insects after Gamma Irradiation and Ageing.
Restaurator 24: (95- 105), Vol 24, No 2 (2003), pages 95- 105

