

بررسی و توزیع عناصر شیمیایی مرکب نوشتنی


آهن مازو بوسیله روش پیکسی (PIXE)*

نوشته : میلوس بودنار، جی درت وودویی وک، پی پراندریاماندو،

فرانکو لوکارلی، گیسپو کازو، اورنلا سینیورینی

ترجمه: لیلا بیدار**

Email : L_BIDAR1@yahoo.com



چکیده:

درمان به ویژه تغییرات ترکیبات مرکب و مواد نگه دارنده، مهم می باشد. بنابراین حفاظتگران عقیده دارند که انتخاب نوع مواد نگهدارنده بر روی محصولات مفید می باشد.

روش آنالیزی پیشنهادی زیر می تواند عملی شود، بدین دلیل که کمترین ضرر متوجه دست نوشته ها می شود. این روش به نام پیکسی یا پروتو X گسیلی در اثر برانگیختگی با پروتون^۲ می باشد. و بستگی به پروتون هایی که از شتاب دهنده های ویژه ایجاد می شوند، دارد. با تاباندن پروتون ها، اشعه X ایجاد می شود که می توان آن را ثبت نمود. روش پیکسی یک روش مناسب آنالیتیکی برای تشخیص اجزاء ترکیب از نمونه های مختلف به ویژه در زمینه علوم محیطی، زمین شناسی، علم طب می باشد. اخیراً در باستان شناسی هم کاربرد دارد. این روش برای مطالعه بر روی دست نوشته ها مفید می باشد.

برای مثال مطالعه دقیق و تفکیک و شناسایی عناصر موجود در جوهر دست خط ها. در این روش می توان مقدار عناصر موجود در نوشته ها را تعیین نمود. نمودار غلظت عناصر به دست آمده از نوشته ها از جدول عناصر بعد از عنصر سدیم Na می باشد. مزیت مهم در این روش اثر غیر تخریبی است که روی اسناد می گذارد، اگر ضرری هم داشته باشد می توان شدت اشعه پروتون را به اندازه کافی کم نمود تا بی ضرر شود. بنابراین با استفاده از روش پیکسی می توان تغییرات ترکیب اصلی را بررسی نمود تا روش حفاظتی مناسبی ارائه گردد. لازمه درمان، آگاهی داشتن از ترکیب شیمیایی و ایجاد شرایط حفظ و نگهداری اسناد کاغذی می باشد که از نظر علمی نیز ثابت شده است.

پیرو این روش و نتایج آنالیز آن، که بر روی دست نوشته های با لکه های ناشی از آهن جوهر کاغذهای کهنه قرن ۱۷ صورت گرفت،

مطالعه و توزیع عناصر شیمیایی از لکه های مربوط به آهن جوهر نوشته توسط روش پیکسی^۱ و نمودار عناصر شیمیایی از لکه های آهن جوهر نوشته ها بعد و قبل از درمان آب و اسیدزدایی مشخص نمود که در این مطالعات از دست نوشته های کاغذ پارچه ای قرن ۱۷ استفاده شده است. روش پیکسی برای تفکیک عناصر سازنده جوهر و کاغذ بدون ضرر به دست نوشته ها شناخته شد. نمودار غلظت ۱۵ عنصر از سدیم تا سرب در فاصله های کمتر از ۰/۳ میلی متر برای نوشته ها به دست آمد.

ترکیب جوهر و کاغذ و تغییرات عناصر آن طی درمان آبی توسط روش پیکسی شناسایی شدند. بررسی و مطالعه با این روش می تواند کمک به حفاظت و نگهداری از اسناد بنماید.

مقدمه

مشکلات مربوط به خسارت مواد و کاغذ، پارشمن، پاپیروس توسط آهن جوهر و پیگمان ها (مواد رنگدانه دار) شناخته شده است. تهیه و ترکیب مراحل شیمیایی، مرکب و نگهداری از آن به چند عامل بستگی دارد. یکی از آنها تأثیر عوامل محیطی است. اگر چه کاملاً تأثیر محیط شناخته شده می باشد ولی هنوز یک سری موضوع وجود دارد که هنوز بررسی نشده است.

پیدا کردن روش بی ضرر برای بررسی این تغییرات شیمیایی در طول و بعد از نگهداری و درمان مهم می باشد. این روش برای دست نوشته هایی که در اثر آهن و دیگر مواد رنگی موجود در جوهر لکه دار می شوند، مناسب می باشد. برای بالا بردن کیفیت نگهداری و نوع

* Milos Budnar, JEDERT VODOPIVEC, Pier Andrea Mando, franco lu Carelli Giuseppe casu, Ornella Signorini:
Distribution of chemical Elements of Iran -Gall Ink writing study by the PIXE method. RESTAURATOR.
Vol 22 (2001), No4, p228 -241

کاغذ اندازه گرفته شد. برای صحت و تایید نتایج از اسکن، بیش از ۲۰۰ اسکن اندازه گیری شد تا ترکیب و تغییرات مواد عناصر جوهر در طول درمان و نگهداری به دست بیاید.

درمان حفاظتی

از روی صفحات توسط روش پیکسی ترکیب اصلی جوهر آهن دار و کاغذ اندازه گیری شدند. سپس به کتابخانه آرشیو دی استاتو برای نگهداری و درمان برگردانده شدند.

این اسناد در آرشیو مورد نظر از دو استاندارد حفاظت اسناد، به منظور تعیین عناصر انتخاب شدند این دو عبارتند از: ۱: صفحه ۲۲ با آب شستشو شده بود. سند مورد نظر در ظرف آب به مدت ۳۰ دقیقه قرار گرفته و سپس در دمای اطلاق خشک شد. ۲: صفحه ۲۳ با مواد اسید زدا شسته شد. به این ترتیب که ابتدا اسناد در وان آب شستشو و سپس در وان هیدروکسید کلسیم به مدت ۲۰ دقیقه قرار داده و در انتها با دمای اطلاق خشک گردید.

روش آزمایش

دست نوشته ها توسط پرتوافکن پیکسی با فلورنس ۲MV و شتاب دهنده و اندوگراف^۶ تجزیه و تحلیل و مطالعه شدند. طراحی آزمایشات مقدماتی ویژه، برای مطالعه دست نوشته ها در جاهای دیگر بیشتر شرح داده شده اند. نسخه دست نوشته ها را روی میز قرار داده، سپس از مقابل پرتو پروتون حرکت داده و درخشان شدند.

دقت نقاط پرتو دیده بیش از ۰/۱ میلی متر می باشد. پرتوهای درخشان با انرژی ۲/۸MEV از شتاب دهنده و اندوگراف استفاده می شود. پرتو اخیر ۳۰۰PA و دور هر نقطه تا ۱۵۰s اندازه گیری می شود. اندازه نقاط پرتو FWHM ۰/۳mm (عرض کامل نصف ماکزیمم). نمودار پرتو به وسیله اسکن با ضخامتی بیش از ۰/۱۵ mm سیم تنگستن تعیین می شود که مختص پرتوهای LX می باشد. پرتوهای X به دست آمده از نقاط تجزیه شده روی نوشته ها با دو


اطلاعات جالبی را به ما می دهد. نمودار عناصر جوهر را به خوبی از عناصر کاغذ می توان تفکیک نمود. دست نوشته های انتخاب شده و آزمایشات بر روی قبل و بعد از درمان (شستشوی آب و اسیدزدایی توسط هیدروکسید کلسیم) صورت گرفت که تغییرات مهمی در غلظت عناصر می توان مشاهده کرد.

واضح است پیکسی یکی از روش های با کیفیت است و ارائه دهنده اطلاعاتی است که ما نیاز داریم. این روش مناسبی برای اسناد دست نوشته و جوهر و رنگدانه هایی^۲ که شامل یون های فلزی است، می باشد. این روش، غلظت عناصر را نشان می دهد ولی خواص شیمیایی آنها را نمی توان تشخیص داد، و همچنین تا حدی مراحل پیچیده شیمیایی را به ما توضیح بدهد. در پایان اندازه گیری ها، بررسی و مطالعه بیشتر لکه های مربوط به آهن جوهرها ما را در بهبود بخشیدن آسیب های وارده کمک می نماید.


مراحل آزمایشگاهی و تجزیه ای نمونه ها و نقاط اندازه گیری

در ابتدا دو صفحه ۲۳ و ۲۲ از اسناد قرن ۱۷ نوتاریل آنتکوسیمیانو^۲ شماره ۲۱۹۳ از آرشیو دی استاتو (فرینز)^۵ برای آزمایش انتخاب شدند. این دست نوشته ها به وسیله مرکب های دارای آهن بر روی کاغذهای پارچه ای نوشته شده بودند. خسارت ایجاد شده ناشی از آهن جوهر قابل مشاهده و جبران ناپذیرند. شکل ۱ عکس گرفته شده از صفحه ۲۲ را نشان می دهد.

از روی دست نوشته های دو صفحه انتخاب شده اسکنی توسط پرتوافکن پروتون (محل انتخاب شده در شکل ۱ آمده است) گرفته می شود. در کنار محل اسکن چندین نقاط تقسیم متعلق به جوهر و



شکل ۱: عکس صفحه ۲۲ به همراه منطقه اسکن شده.



شکل ۲: طیف بدست آمده از لکه های ایجاد شده از آهن جوهر صفحه ۲۲ قبل از درمان که به وسیله یکی از دو دکتور اشعه X به دست آمد.

دکتور Si و Li که همزمان صورت می‌گیرد اندازه‌گیری می‌شود. شکل ۲ طیف پرتو X جوهری است که در صفحه ۲۲ مصرف شده و توسط یکی از دکتورها نشان داده شده است. همچنین می‌توان اطلاعاتی در مورد نمونه‌هایی با موقعیت نزدیک به هم که همزمان طیف پرتو X را در دز مناسبی از پروتون صورت گرفته، به دست آورد. به این معنی که اندازه‌گیری‌ها کاملاً اتوماتیکی صورت می‌گیرد، اسکن‌ها روی حروف ریز نوشته‌ها صورت می‌گیرد. اسکن‌ها در وسعتی حدود ۰/۳ mm انجام گرفت. بازه اندازه‌گیری‌های اشعه X از نمونه‌ها را به تغییر غلظت عناصر اجزاء کاغذ و جوهر نزدیک می‌کند. برای تعیین غلظت‌های کم تقریباً اثرات زمینه به طور عملی نادیده گرفته می‌شود. در این روش ممکن است درصد نامعین کمی از ترکیبات مواد آزمایش محسوب گردد. نمونه آسیب دیده بررسی شد، اثرات نامطلوب به وسیله پرتو دادن بر روی کاغذ تقریباً ناچیز است.

نتایج و تصمیمات

غلظت عناصر به دست آمده توسط این روش برای تجزیه نوشته مناسب

می‌باشد، مقدار ترکیبات لازم برای حفظ و نگهداری متفاوت می‌باشد. عناصر شناخته شده توسط این روش عناصر بالای سدیم (Na) در جدول مندلیف می‌باشد. معمولاً عناصر سبک (O, N, C, H) موجود در کاغذ با لکه‌های آهن مربوط به جوهر که مهم می‌باشند، اندازه‌گیری نشده‌اند. تمامی عناصر به دست آمده می‌توانند نماینده عناصری دیگر (مثل اثر انگشت) از قلم افتاده باشد. از این نظر اشکال کوچکی وجود دارد، اطلاعاتی راجع به عناصر سبک نمی‌توانیم به دست بیاوریم. در طول تعیین عناصر نوشته‌ها این امکان وجود دارد که می‌توان عناصر موجود در جوهر را از کاغذ تمیز داد. غلظت عناصر تعیین شده به (g/cm²) می‌باشد. عناصر به دست آمده از جوهر و کاغذ صفحه ۲۲ قبل و بعد از عمل شستشو با آب در جدول ۱ آورده شده است. اثرات آن شبیه به صفحه ۲۳ بعد از مرحله اسپندزایی است که در جدول ۲ نشان داده شده است. عناصر K, S, Al, Mg, Cr, Mn, Fe, Ni و Zn به وضوح در ترکیب جوهر شناسایی شده‌اند. در جدول‌های مربوطه غلظت عناصر به دست آمده از دو صفحه ۲۲ و ۲۳ در کنار هم لیست شده‌اند. نتایج حاصل از قبل درمان روی

مرکب	کاغذ		بعد از درمان	
	قبل از درمان	بعد از درمان	قبل از درمان	بعد از درمان
Na	0.65 (0.1 - 1.24)	0.52 (0.1 - 1.24)	Below detection level	
Mg	3.20 (2.2 - 4.22)	1.15 (0.83 - 1.47)	0.72 (0.56 - 0.96)	0.29 (0.1 - 0.60)
Al	0.93 (0.65 - 1.30)	0.56 (0.29 - 0.87)	0.49 (0.32 - 0.58)	0.32 (0.1 - 0.72)
Si	2.74 (1.65 - 3.92)	3.16 (2.74 - 3.65)	2.55 (2.37 - 2.74)	2.74 (2.37 - 3.40)
P	0.75 (0.13 - 1.35)	0.45 (0.12 - 0.87)	0.93 (0.52 - 1.33)	0.38 (0.1 - 0.81)
S	45.3 (31.6 - 56.2)	3.16 (1.15 - 5.62)	1.07 (0.70 - 1.54)	0.72 (0.60 - 0.83)
Cl	< 0.24	0.29 (0.12 - 0.49)	4.22 (2.06 - 6.49)	0.29 (0.1 - 0.60)
K	13.3 (9.30 - 17.8)	5.62 (2.94 - 8.06)	Below detection level	0.17 (0.1 - 0.34)
Ca	10.0 (7.50 - 13.3)	19.1 (15.4 - 23.7)	12.4 (8.66 - 15.4)	13.5 (11.5 - 17.8)
Ti	Below detection level			
Cr	0.21 (0.15 - 0.27)	0.15 (0.12 - 0.19)	Below detection level	
Mn	1.65 (1.15 - 2.21)	1.15 (1.00 - 1.33)	0.52 (0.49 - 0.60)	0.29 (0.21 - 0.37)
Fe	111 (108 - 133)	93.1 (75.0 - 116)	1.91 (1.33 - 2.37)	2.05 (1.78 - 2.37)
Ni	10.7 (7.50 - 13.3)	5.23 (3.92 - 6.49)	Below detection level	0.12 (0.1 - 0.15)
Cu	< 0.15	0.16 (0.15 - 0.18)	Below detection level	
Z	0.24 (0.18 - 0.29)	0.39 (0.29 - 0.49)	Below detection level	0.15 (0.1 - 0.21)

جدول ۱ - غلظت عناصر جوهر و کاغذ (برحسب Mg/cm²) بدست آمده از مراحل قبل و بعد از درمان (شستشو با آب) در پراترها حدود تغییرات را به ما نشان می‌دهد.

مرکب	کاغذ	
	قبل از درمان	بعد از درمان
Na	1.07 (0.1 - 2.74)	1.15 (0.1 - 2.74)
Mg	2.55 (1.54 - 3.65)	0.70 (0.25 - 1.15)
Al	0.93 (0.14 - 1.65)	0.83 (0.27 - 1.43)
Si	1.24 (0.1 - 2.74)	1.70 (0.70 - 2.74)
P	1.07 (0.42 - 1.78)	1.54 (1.15 - 2.05)
S	75.0 (65.0 - 93.1)	26.6 (19.1 - 34.0)
Cl	Below detection level	0.29 (0.1 - 0.70)
K	21.1 (19.1 - 23.7)	20.5 (14.3 - 27.4)
Ca	10.9 (7.72 - 14.3)	35.0 (31.6 - 37.6)
Ti	Below detection level	0.14 (0.1 - 0.32)
Cr	0.56 (0.42 - 0.70)	0.42 (0.32 - 0.60)
Mn	2.21 (1.78 - 2.74)	1.56 (1.31 - 1.88)
Fe	294 (255 - 321)	259 (205 - 307)
Ni	22.7 (20.5 - 25.9)	8.66 (6.49 - 10.7)
Cu	9.31 (6.98 - 12.4)	9.72 (8.06 - 11.5)
Zn	5.23 (3.76 - 6.31)	4.16 (2.94 - 5.46)

جدول ۲. غلظت عناصر بدست آمده از عناصر جوهر و کاغذ (برحسب Mg/CM^2)، قبل و بعد از درمان (اسیدزدایی) در پرانتزها حدود تغییرات را به ما نشان می دهد.

میزان K تنها در شستشو با آب) و همچنین برخی عناصر (Mg, Ni, Mn, Cr, LA) کاهش پیدا می کند. مقدار آهن حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا می کند. در این روش حضور ترکیب FeI که محلول در آب است را نشان می دهد. کاهش زیاد عنصر گوگرد در هر دو روش اسیدزدایی از دو صفحه ۲۲ و ۲۳ دیده می شود. کم شدن گوگرد اسید سولفوریک تنها مربوط به قابل حل بودن آن در آب است که به وسیله شستشو از سند خارج شده که تنها ترکیب محلول در آب موجود در جوهر سولفات آهن II می باشد. این نمودار نشان می دهد که غلظت Ca در طول درمان صفحه ۲۲ (درمان آبی) نیز افزایش پیدا می کند. این نشان می دهد که اشکال آلی و غیر آلی غیر قابل حل در ترکیبات کاغذ و جوهر وجود دارد که با Ca در طول درمان ترکیب می شود. نمودار غلظت عناصر (شکل ۳) اطلاعاتی راجع به کاهش غلظت به ما می دهد. به نظر می رسد که ترکیبات شیمیایی شامل S و بعضی عناصر دیگر مثل (Mg, Al, Mn, Ca) غلظتی بیشتر داشتند و عناصری مثل (Na, K, Cr, Fe, Ni, Zn) غلظتی کمتر داشته این موضوع را می توان در کروماتوگرافی های مختلفی که از هر

حروف انتخاب شده صفحه ۲۲ در شکل ۳ نشان داده شده است. علامت در شکل ۱ منطقه اسکن را نشان می دهد. عناصر به دست آمده کاملاً موافق با صدماتی است که از جوهرها ایجاد شده K, S و Fe با غلظت بالایی از جوهر به دست آمده و Ca مربوط به ترکیب کاغذ می باشد. با استفاده از این اطلاعات می توان در آینده روش مناسب تری برای نگهداری اسناد به دست آورد. واحد اندازه گیریها (g/CM^2) برای چهار عنصر منتخبی (Ca, S, K) و Fe می باشد که از روی لکه های جوهر، صفحات ۲۲ و ۲۳ به دست آمده در شکل ۴ و ۵ آورده شده است. نوع پخش عناصر و تغییرات آن در درمان و نگهداری جوهر مهم می باشد. تمامی عناصر اندازه گیری شده (Na - Zn) از عناصر جوهر و کاغذ در شکل ۶ و ۷ آورده شده است. عناصر به دست آمده بیشتر از روی اسکن های مربوط به جوهر است و به طور اتفاقی مقداری از روی کاغذ هم صورت گرفته است. نتایج پس از درمان نشان می دهد که غلظت سولفور کاهش نموده و نشان دهنده این است که بعد از شستشو با آب در مقایسه با اسیدزدایی با هیدروکسید کلسیم کاهش سولفور بیشتر است.

ترکیب ویژه به دست می آید نیز مشاهده نمود.

انجام آنالیزها از دست نوشته‌ها، در آینده ما را به نتایجی دقیق‌تر نزدیک می‌کند. همچنین پیشنهاد می‌شود که نقاط اندازه‌گیری روی کاغذ بایستی از نقاط سفید کاملاً جدا شده (حتی کمتر از میلی‌متر)، ترکیبات به دست آمده از جوهر در نقاط غیرقابل تقسیم صحیح نبوده. اطلاعات موثق را فقط از روی نوشته‌های اسکن گرفته می‌توان به دست آورد.

نتایج

گام اول تجزیه و تحلیل‌های ابتدایی است که ترکیب عناصر کاغذ و جوهر را با استفاده از روش پیکسی بر روی کاغذهای پارچه‌ای دست‌نوشته می‌توان به دست آورد. سپس چگونگی اثر تخریبی لکه‌هایی که از آهن موجود در جوهر ایجاد می‌شود را توانستیم به دست آوریم. تحقیقات، مفید بودن درمان آبی که روی اسناد قرن ۱۷ صورت گرفته را ثابت می‌کند. همچنین نشان‌دهنده این است که اثر درمانی شستشو با آب برای کاهش تخریب آهن جوهر به خوبی اثر شستشو با هیدروکسید کلسیم می‌باشد. و نیز فاصله کافی (کمتر از ۰/۳ میلی‌متر) لازم برای پرتو دادن پروتون‌ها به منظور تعیین غلظت و ترکیب عناصر مهاجرت کرده از جوهر به کاغذ بعد از انجام درمان را تعیین نمودیم. یکی از فواید مهم این روش اثر غیرتخریبی آن می‌باشد به این معنی که در این تحقیقات بعد از شروع درمان، دیگر نوشته‌های باقی‌مانده روی کاغذ، باعث خرابی کاغذ نشده‌اند. تنها مانعی که در انجام این آزمایشات به آنها برخورد کردیم تمامی ترکیبات عناصر

موجود در کاغذ و جوهر را نتوانستیم بیابیم. اگرچه در این روش می‌توانستیم در یک زمان عناصر مربوط به خرابی لکه‌های ایجاد شده از آهن جوهر را به دست آوریم. به علاوه ما کمترین نسبت غلظت عناصر و خصوصیات شیمیایی آنها را یافتیم. گام بعدی مطالعات، یافتن روش‌های درمانی اسیدزدایی دیگری براساس ترکیب ساختمان آنها بود.











پیکسی روش علمی مفیدی بر روی اسناد، بدون ایجاد ضرر می‌باشد. اگرچه کاملاً واضح است که برای بهتر فهمیدن اثر تخریبی جوهر، آنالیز دقیق مواد قبل از نگهداری و درمان اسناد توسط روش پیکسی و دیگر روش‌ها مهم می‌باشد. به عنوان مثال، برای درک روشن از مراحل شیمیایی انجام یافته بین جوهر و کاغذ وقتی که فشار محیطی (رطوبت، درجه حرارت و آلودگی) تغییر پیدا کند می‌توان از این روش، تغییرات عناصر موجود در آنها را بررسی نمود.

یکی از فرصت‌های جالبی که این روش به ما می‌دهد رسیدن به منشاء آثار است. به عنوان مثال مطالعه و بررسی ترکیب عناصر کاغذ و جوهرها می‌تواند مانند اثر انگشت انسان (که برای هر فرد تفاوت می‌کند) ما را به منشاء آن نزدیک می‌کند. همچنین از این تکنولوژی برای تعیین هویت نویسنده‌ها نیز می‌توان استفاده نمود.

سپاسگزاری

از همکاری Eu Action Lost GI که در ادامه انجام روش‌های IBA در زمینه نگهداری دست‌نوشته‌ها ما را کمک نمودند قدردانی می‌نماییم.


رتال جامع علوم انسانی




1. Pixe
2. pixe : (Proton Induced X-ray Emission)
3. Pigment
4. Notarile Antecosimiano
5. Di stato (firenze)
6. (Van de Graaff)

شکل ۳. قبل از درمان صفحه ۲۲. نمودار غلظت عناصر (در Mg/CM^T) بدست آمده از منطقه اسکن شده از شکل


۸۲
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 تهران




شکل ۴. غلظت عناصر Fe (Mg/CM²), Ca, S و K در جوهر قبل و بعد از درمان (شستشو با آب) نظیم موجود در نمودارها تعداد حالت‌های مربوط به غلظت، عناصر را نشان می‌دهد.



شکل ۵. توزیع غلظت Fe (Mg/CM²), Ca, S و K از جوهر قبل و بعد از درمان (اسیدزادی)، نظیم موجود در نمودارها تعداد حالت‌های مربوط به غلظت عناصر را نشان می‌دهد.



شکل ۶. غلظت (Mg/CM^2) عناصر بدست آمده از جوهر (بالا) و کاغذ (در پایین) صفحه ۲۲ قبل و بعد از درمان (نستشو با آب)، عوامل افزایش دهند در نمودار جوهر (۳ برابر S، ۵ برابر Fe) در قبل و بعد از درمان یکسان است.



شکل ۷. غلظت (Mg/CM^2) عناصر بدست آمده از جوهر (بالا) و کاغذ (در پایین) صفحه ۲۳ قبل و بعد از درمان (اسیدزدایی)، عوامل افزایش دهنده در نمودار جوهر (۳ برای گوگرد، ۱۲ برای Fe، ۲ برای Ca) در قبل و بعد از درمان یکسان است.