

بررسی آخرین دستاوردهای علمی در زمینه حفاظت و مرمت مصالح خاکی

معین اسلامی

دانشجوی کارشناسی ارشد مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی،

دانشگاه هنر اصفهان، دانشکده مرمت. moein218@yahoo.com



شکل ۱: بخشی از معماری خاکی ارگ بم (بعد از زلزله)

چکیده

مصالح خاکی به عنوان قدیمی ترین ماده‌ی مورد استفاده‌ی بشر از ابتدای شکل‌گیری یکجانشینی، نقش مهمی در پیشرفت و شکوفایی تمدن‌ها داشته است. با توجه به اهمیت این ماده‌ی طبیعی در طول تاریخ تمدن بشر و همچنین کشف سایت‌های باستانی خاکی در جای‌جای این کره‌ی خاکی، ضرورت مطالعه، بررسی، حفاظت و مرمت این نوع یادمان‌های بشری از پیش احساس می‌گردد. در این نوشته تلاش شده است تا با مروری بر تاریخچه‌ی حفاظت و مرمت این نوع آثار، آخرین فعالیت‌های انجام گرفته در این بخش ارائه گردد. کلیدواژگان: استحکام بخشی، کانی، مصالح خاکی، حفاظت، مرمت

مقدمه

استفاده از مصالح گلی سابقه‌ای دیرینه در تاریخ تمدن بشری دارد. خاک در دسترس‌ترین و ارزان‌ترین نوع مصالح است که در تمام نقاط دنیا به وفور یافت می‌شود. علی‌رغم این که توانایی سازگاری با اقلیم‌های مختلفی را دارد است. «تنوع این معماری بسیار گسترده بوده و منطقه به منطقه و اقلیم به اقلیم شاهد فرم‌ها و تکنیک‌های مختلفی در این نوع معماری هستیم.» (Pieris, 1993, p28) با بررسی گذرادر سایت‌های باستان‌شناسی نقاط مختلف جغرافیایی، در جهان به گستردگی کاربرد و سیر تاریخی طولانی این نوع معماری بیشتر آشنایی شویم.

بررسی‌های باستان‌شناسی در منطقه‌ی خاورمیانه «خاکی از گسترش معماری خشتی از دوران نئولیتیک تا به امروز بوده است. منطقه‌ی اریحا و جریکو (۸۰۰۰ ق.م) در ۴ هکتار و با پلان مدور قدیمی‌ترین شواهد کاربرد دقیق معماری گلی را نشان می‌دهد که توده‌های گلی دست‌ساز (چینه‌ای) بر روی بی‌سنگی سوار شده‌اند. تمدن‌های بین‌النهرین و عیلام، با آثاری چون مریبت در سوریه، تل حسونان در جنوب عراق (۵۰۰۰ ق.م)، معابد عظیم اوروک در اور (۳۲۰۰ ق.م)، معبد چغازنبیل در خوزستان ایران (هزاره‌ی دوم ق.م)، برج عظیم بابل (قرن ۷ ق.م)، ارگ بم و بسیاری نمونه‌های دیگر همه، گویای پراکندگی و عظمت استفاده از معماری گلی در خاورمیانه در طول تاریخ کهن این منطقه هستند.

«در هند هم زمان با شکوفایی سومر و بابل، شهرهای پیشرفته‌ی مختلفی در حاشیه‌ی رود سند و ایندوس شروع به توسعه و گسترش کردند.

تمدن‌های هاراپا و موهنجودارو، ساختارهای مهندسی پیشرفته‌ای در استفاده از خشت ابداع کردند. (۲۵۰۰ تا ۱۸۰۰ ق.م) در چین نیز تجمع‌های روستایی کشاورزی از ۵۰۰۰ ق.م شروع به رشد کردند. در منطقه‌ی شمال و شمال غرب چین، فرم منحصر به فردی از معماری خاکی پدید آمد که نمونه‌هایی از این نوع معماری را می‌توان در فرهنگ یانگ شو مشاهده کرد.» (Guillaud, Houben, 1994, p 12)

«در تمدن باستانی مصر نیز شواهد معماری خاکی، با فرم معماری خاص این منطقه در اوایل هزاره‌ی پنجم قبل میلاد در کرانه‌های رود نیل در فیوم و مریمد به دست آمده است. تداوم این سنت معماری با نوآوری خاص منطقه در تمام ادوار تاریخی مصر، دنبال شده و تا به امروز ادامه داشته است. در اروپا تمدن مینوسیان در کرت (۲۰۰۰ ق.م) برای ساخت کاخ‌های خود از مصالح خاکی به همراه قطعات سنگی استفاده می‌کردند. دوریکی‌ها نیز از قالب‌های چوبی برای ساخت خشت استفاده می‌کردند. (۱۱۰۰ تا ۷۰۰ ق.م) یونانیان و رومی‌ها نیز در ساخت شهرها و معابد خود از مصالح خاکی استفاده می‌کردند، همچنان که بر طبق مشاهده‌ی ویتروویوس، دیوارهای معبد ژوپیتر، زیارتگاه هر کلیوس، کاخ‌های کنوسوس و آرامگاه هلیکارناسوس از خشت‌های پخته ساخته شده بودند.» (Guillaud, Houben, 1994, p 10)

استفاده از خاک در ساختارهای معماری تنها به مردمان باستان محدود نبوده و امروزه نیز کاربردهای روزافزونی پیدا کرده است. «بر طبق آمارهای

حفاظت و مرمت مصالح خاکی

با توجه به مطالب گفته شده در مورد اهمیت سازه های خاکی، نقش آنها در زندگی قدیم و جدید انسان مشخص می-شود. این نوع معماری بسته به اقلیم و شرایط مختلف زندگی، مواد و تکنیک های متفاوتی را در بر می گیرد که شناسایی این ساختارها در پروسه ی حفظ و مرمت آنها نقش اساسی ایفا می کند. «طبق آمار، ۱۰ درصد از فهرست آثار ثبت شده در لیست میراث جهانی یونسکو را آثار معماری گلی تشکیل می دهند، در حالیکه حجم زیادی از آنها، در حدود ۵۷ درصد از این سایت ها در لیست آثار در خطر یونسکو هستند.» (Alva, 2008, p 4)

علاقه و تمایل به مطالعه و حفاظت معماری خاکی در نیمه ی قرن گذشته بروز پیدا کرد، در حدود سال های ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ اولین زرمه های توجه به این آثار مشاهده شدند. در طی ۳۰ سال گذشته ۲ سری وقایع به شدت توسعه ی این بخش را سرعت بخشیده است. اولین مورد برگزاری یک سری کنفرانس های بین المللی حفاظت بناهای خشتی بود که اولین آنها در سال ۱۹۷۲ در ایران آغاز شده و هر چند سال یکبار تکرار شدند.

در هر کنفرانس جمع بندی مفصلی در این مقوله راجع به نیازها، فعالیت های ویژه و همکاری گسترده با متخصصین سراسر دنیا به عمل می آید. دومین سری حوادث، برگزاری یک سری دوره های آموزشی حرفه ای با عنوان (PAT) در زمینه ی حفاظت و مدیریت معماری خاکی و میراث باستان شناسی بود که در فاصله ی سال ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۹ در مناطقی که به طرز چالش برانگیزی با مسأله ی حفاظت معماری خاکی درگیر بودند برگزار گردید. در این میان کارگاه های آموزشی، سمینارها و دیگر فعالیت های لازم نیز برگزار می گردید.

«اما برای حفظ فرهنگ سنتی ساختارهای خاکی، به یک گفتمان بین روند جهت یافته ی حفاظت و همچنین ساخت مدیریتی جدید نیاز است. این مسأله عامل مهم و قابل تأکید برای ارتباط دادن سنت و مدرنیته در حفظ میراث گلی به عنوان یک منبع عظیم فرهنگی است.» (Alva, 2001, p 9)

در سال ۱۹۸۹ موافقت نامه ای برای تحقیق در این زمینه بین مرکز بین المللی ساختارهای خاکی مدرسه ی معماری گرنوبل (CRATere) و کمیته ی بین المللی حفاظت و مرمت اموال فرهنگی (ICCROM) تحت عنوان پروژه ی (Gaia)) بسته شد که حاصل کار به صورت یکسری مقالات سرعاً منتشر گردید. در سال ۱۹۹۴ در اثر پیشنهاد نویسندگان این مقالات در پرو و ارتباط با مرکز حفاظت و مرمت گنی (GCI) در یک برنامه ی آموزشی تحقیقاتی، با حضور مؤسسات دخیل، نخستین دوره

جهانی ۳۰ درصد مردم جهان در خانه های ساخته شده ی گلی زندگی می کنند.» (Alva, 2008, p 3)

انسان ها با توجه به فرهنگ و اقلیم های متفاوت در سرتاسر جهان اقدام به بهبود خواص فیزیکی خاک و در نتیجه ارتقای کیفیت آن جهت بهره برداری بهتر از آن نموده اند. اولین نمونه های علمی خشت های بهبود یافته توسط فرانسوا آکوانتروی فرانسوی ابداع شد. این فن خشت سازی به تدریج به کل اروپا، آمریکا و همچنین استرالیا وارد شده و به تدریج کاربرد گسترده ای پیدا کردند. در مراکش از سال ۱۹۶۳ تا ۱۹۶۶ در ساخت مجتمع مسکونی دائودیا در از گل متراکم شده استفاده شد. در فرانسه (لیون) و آمریکا (سانتافه) نیز مجتمع های عظیم مسکونی از مصالح خاکی ساخته شدند. در آلمان شرقی نیز بین سالهای ۱۹۴۶ تا ۱۹۵۷ صدها شهر و روستا با استفاده از خاک احداث شدند. (برداشت آزاد، دوتیه، ۱۳۸۵، ص ۱۳)

هم اینک نیز در آمریکا شاهد رشد روزافزون بناهای خشتی و گلی هستیم. «در سال ۱۹۸۰ نزدیک به ۱۷۶/۰۰۰ خانه از خشت خام ساخته شدند، که حدود ۹۷ درصد از این خانه ها در جنوب غرب آمریکا واقع شده اند. در ایالت کالیفرنیا هر ساله ۳۰ درصد به میزان ساخت و سازهای گلی افزوده می شود. در پرو بیش از ۶۰ درصد خانه ها از خشت یا چینه ساخته شده اند. همچنین در آمارگیری سال ۱۹۷۱ هند مشخص شد که ۷۲/۲ درصد از خانه ها در این کشور از مصالح خاکی ساخته شده اند که این آمار نزدیک به ۳۷۵ میلیون نفر را شامل می شود. در کشورهای پیشرفته ی اروپایی نیز نظیر سوئد، دانمارک، آلمان، انگلیس، اسپانیا، ایتالیا و پرتغال معماری خشتی، کاربرد وسیع و گسترده ای دارد. در بسیاری از کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا و انگلیس استاندارد هایی نیز در این زمینه تعریف شده اند؛ همچنین مؤسسات تحقیقاتی مختلفی نیز برای مطالعه و بهبود رفتارهای خاک راه اندازی شده که با صرف وقت و هزینه، امکان بررسی تجربیات سنتی و تلفیق آنها را با روش های نوین فراهم می کنند.» (Gui - laud, Houben, 1994, p 14)

استفاده از بادبان در سیستم نوبری و خشت در معماری به دلیل دلتنگی برای استفاده ی مجدد از آنها نیست، بلکه به دلیل بازدهی و عایدات سرشار آنهاست؛ چراکه به میزان قابل توجهی در انرژی و هزینه صرفه جویی می شود. با توجه به موارد گفته شده می توان به اهمیت و حساسیت معماری پی برد. آنچه مسلم به نظر می رسد این است که استفاده ی امروزی از معماری خاکی مستلزم شناخت گذشته ی این نوع معماری است.

و 11 Terra تا 13 می 2000
 - نهمین دوره ی حفاظت و مرمت خشت، یزد، ایران ۲۹ نوامبر
 تا ۲ دسامبر 2003 (Terra, 2003)
 - دهمین دوره ی حفاظت و مرمت خشت، بوماکو، مالی، ۲۸
 فوریه ی ۲۰۰۸

ساختارهای خاکی

«سازه های خاکی یا به عبارتی معماری خاکی در واقع در
 برگیرنده ی کلیه ی ساختارهایی است که ماده ی اصلی آنها را
 خاک تشکیل می دهد.» (Pieris, 1993, p 17)

این نوع معماری در واقع دارای انواع بسیار متنوعی از تکنیک
 های مختلف ساختمانی است که نسبت به هر منطقه، شرایط و
 تعاریف و ترکیبات متنوعی دارد. پایه ی اصلی این مصالح، خاک
 های مرغوب رس دار و آب است که در آغاز با تهیه ی گل اولیه،
 در طی سالیان متمادی و با کسب تجربیات مختلف، مردمان هر
 منطقه روش های خاصی را برای بهبود کیفیت و ثبات این مصالح
 گسترش دادند، از جمله مواد افزودنی مختلف می توان به موادی
 مانند آهک، گچ، قیر، الیاف گیاهی، چربی های حیوانی و غیره
 اشاره کرد. در مجموع حدود ۱۲ نوع تکنیک ساخت شناسایی
 شده که در اینجا به مهمترین آنها اشاره می شود:

«خشت (Adobe): بلوکه های پخته شده در آفتاب که بیشتر
 به نام خشت یا آجر گلی معروف هستند. عموماً به این توده های
 گلی مواد افزودنی طبیعی آلی یا معدنی می افزایند. در گذشته
 عملیات خشت زنی با دست انجام می شد، بعدها از قالب های
 آهنی و چوبی نیز استفاده شد. امروزه این کار بیشتر به عهده ی
 ماشین خشت زنی است.»

گل فشرده (Rammed Earth): گل فشرده شده در یک
 قاب؛ در بسیاری از کشورها از قاب چوبی استفاده می شود. این
 تکنیک باعث می شود تا یک دیوار یکپارچه از گل فشرده شده
 به دست آید.

کاهگل (Clay-straw): در این تکنیک از خاک رس با درصد
 بالا استفاده می شود. خاک رس همواره به صورت گل درآمده و
 با کاه یا بوریا مخلوط می گردد. خاک باعث اتصال الیاف به
 یکدیگر می شود. عموماً جهت اندود استفاده می-شود.

حصیر گل (Wattle and daub): یک اسکلت چوبی همراه
 با حصیر بافته یا سایر فیبرهای گیاهی ساخته شده و توسط یک
 گل شدیداً رسی که با کاه مخلوط شده گل مال می شود. این
 الیاف مانع چروکیدگی در حین خشک شدن می شوند.

شکل دهی مستقیم (Direct shaping): این تکنیک
 قدیمی ترین و پرکاربردترین روش شکل دهی در بسیاری از

ی آموزشی، حرفه ای و علمی در زمینه ی حفاظت ساختارهای
 خاکی با نام (PAT ۹۶)) برگزار گردید. از سال ۱۹۹۷ کنسرسیومی
 متشکل از مدرسه ی معماری گرنوبل فرانسه، ایکروم و موسسه
 ی حفاظت (Getty) همکاری مشترکی را با عنوان (Terra) در
 زمینه ی حفاظت معماری خشتی با هدف پرورش و گسترش
 معماری خاکی به عنوان یک شاخه ی علمی، مطالعاتی و یک
 کوشش تخصصی اجتماعی آغاز کردند که پروژه ی (Gaia) را
 نیز در بر می گرفت. پروژه ی (Terra) همچنان سردمدار تحقیقات
 و همچنین برگزاری کنفرانس های علمی بین المللی در ارتباط با مطالعه و
 حفاظت و مرمت سازه های خاکی است. علاوه بر این، مسئول برگزاری
 دوره های آموزشی در کشورهای مختلف نیز می-باشد.

پروژه ی Terra

این پروژه از ۴ بخش اصلی تشکیل شده است که عبارتند از:

۱- آموزش

۲- تحقیق

۳- تصمیم گیری و اجرا

۴- بررسی و قضاوت

گرچه این بخش ها به صورت مجزا عمل می کنند اما در نهایت
 یک فعالیت گروهی را تشکیل می دهند. در حالیکه سیاست ها
 و روش ها به صورت بین المللی تعریف شده اند. اما عملیات های
 خاص و ویژه به صورت محلی و منطقه ای و با همکاری سازمان
 های میراث فرهنگی همان کشور انجام می شوند؛ از جمله ی
 این طرح ها می توان به همکاری و مشاوره در پروژه ی مرمت
 ارگ بم، اشاره کرد. در پایان این بخش، فهرست کنفرانس های
 بین المللی مطالعه و حفاظت خشت از ابتدا تا به امروز ذکر شده
 است.

- اولین دوره ی همایش مطالعه و حفاظت معماری خاکی،
 ایران، یزد، ۲۵ تا ۳۰ نوامبر ۱۹۷۲، ایکوموس ایران
- دومین دوره، ایران، یزد، ۶ تا ۹ مارچ ۱۹۷۶
- سومین دوره، آنکارا، ترکیه، ۲۹ سپتامبر تا ۴ اکتبر ۱۹۸۰
- چهارمین دوره ی سمپوزیوم و کارگاه آموزشی حفاظت خشت،
 لیما و کوزکو، پرو، ۱۰ تا ۲۲ ستامبر ۱۹۸۳
- پنجمین دوره ی همایش متخصصان در زمینه ی حفاظت
 معماری خاکی، رم، ایتالیا، ۲۳ تا ۲۹ اکتبر ۱۹۸۷
- ششمین دوره ی حفاظت معماری خاکی (Adobe 90)،
 نیومکزیکو، آمریکا، ۱۴ تا ۱۹ اکتبر ۱۹۹۰
- هفتمین دوره، لیسبون، پرتغال، ۲۴ تا ۲۹ اکتبر ۱۹۹۳
- هشتمین دوره ی مطالعه و حفاظت معماری خاکی، لندن،
 انگلیس، میراث انگلیس، دانشگاه polymouth

کشورهاست که تنها به وسیله ی دست صنعتگر ساخته می شود. بلوکه های گلی فشرده شده (Compressed earth block): تولید بلوکه های فشرده ی دستی در یک دستگاه با قالب چوبی یا فلزی. در حقیقت همان خشت است که توسط دستگاه پرس دستی تولید می شود.

کوب (Cob): اساس این تکنیک به این صورت است که گلوله های دایره ای شکل روی یکدیگر قرار گرفته و توسط فشار دست یا پا به آرامی روی هم فشرده می شوند و به صورت یک دیوار واحد در می آیند.

امروزه تکنیک های خشت، گل فشرده و بلوکه های ماشینی فشرده رایج تر و عمومی تر هستند. (Hugo, Guilla, 1994, p 107)

در حفاظت و مرمت از آثار خشتی و گلی علاوه بر شناخت تکنیک های ساخت، موارد دیگری نیز دارای اهمیت هستند که بدون بررسی و مطالعه ی آنها امکان یک حفاظت صحیح و کامل میسر نیست در واقع آنچه در زمینه ی حفاظت و مرمت سازه های خاکی انجام گرفته است یکی از موارد زیر را در بر می گیرد:

الف- مطالعات شناسایی خاک و ریز ساختارهای خاکی و نقش آنها در استحکام مصالح ساخته شده

ب- مطالعات و بررسی استحکام بخش ها که این مورد نیز از دو جهت قابل بررسی است:

۱- استحکام بخشی سازه ای

۲- استحکام بخشی شیمیایی

ب- مطالعات لرزه شناسی

ت- بررسی و مطالعه ی مواد افزودنی متنوع به منظور افزایش استحکام خشت خام یا خاک مورد استفاده در تهیه ی خشت

ث- حفاظت بازدارنده و کنترل شرایط محیطی

الف- بررسی آخرین فعالیت های انجام گرفته در زمینه ی ریز ساختارهای خاکی

مطالعه و بررسی ساختار خاک از مهمترین مطالعات و ضروری ترین بررسی ها در هر سایت تاریخی خاکی می باشد. اخیراً مطالعات جامعی در مورد ریزساختارهای خاکی و کانی های تشکیل دهنده ی خاک های رسی انجام شده است که البته کاملاً به نقش آنها در ثبات و استحکام مصالح تولید شده پرداخته نشده است.

«خواص پلاستیک رس ها بسیار تابع دانه بندی خاک منطقه است، علاوه بر این کانی های مختلف رسی توانایی های متفاوتی

در جذب آب ساختاری دارند. ویژگی بسیار مهم دیگر کانی های رسی، فعالیت شیمیایی یون ها در محلول های خاکی است. این مسأله باعث بروز ویژگی های مختلفی می شود. کانی های رسی از ساختارهای جداگانه تشکیل شده اند. ساختار تتراهدرال از یک اکسیژن آنیون و کاتیون سیلیکون یا آلومینیوم تشکیل شده است که هر اتم سیلیکون توسط ۴ اتم اکسیژن احاطه شده است و در ساختار اکتاهدرال سیلیکون توسط ۶ اتم اکسیژن احاطه می شود و ساختاری شبیه الماس ارائه می کند. در مجموع ساختارهای کریستالی رس به سه صورت در نظر گرفته می شوند:

۱: ۱ لایه ی تتراهدرال + ۱ لایه ی اکتاهدرال به ضخامت 7A۰

۲: ۲ لایه ی تتراهدرال + ۱ لایه ی اکتاهدرال در بین ۲ لایه ی تتراهدرال به ضخامت 10A0

۳: ۲ لایه ی تتراهدرال + ۲ لایه ی اکتاهدرال در بین ۲ لایه ی تتراهدرال به ضخامت 14 A0

از دو خاصیت مهم رس ها برای طبقه بندی رس ها استفاده می شود: ۱- خاصیت تورم، ۲- لایه لایه ای بودن ساختارهای کریستالی تکرار شونده. بر این اساس معمول ترین کانی های رسی عبارتند از:

با ضخامت 7A۰ کائولینیت، برتیرین و سرپنتین

با ضخامت ۱۰A۰ پی روفیلیت، تالک، کانی های میکا مانند ایلپیت و گلاکونیت-سلادونیت و سمگتیت

با ضخامت ۱4A۰ کانی های تری اکتاهدرال کلریت

در ادامه ی این تحقیق با استفاده از روش های XRD، ثبات حرارتی و FT-IR در مورد خواص

فیزیکی- شیمیایی کانی های رسی بحث شده است. «(velde 2003 [1])

در تحقیق دیگری، در مورد تغییرات شیمیایی رس ها بحث شده است. «رس ها از دیگر مواد معدنی، آبدوست تر هستند و همین مسأله باعث هیدراته شدن شدید رس ها و شروع تغییرات آنها می شود. میزان تغییرات شیمیایی رس ها توسط ۲ عامل کنترل می شود:

۱- زمان ۲- دما

علاوه بر این، وقایع تکنیکی، افزایش ناگهانی دما و تغییرات هیدروترمال نیز نقش اساسی در شکل گیری ساختار رس-ها دارند. کانی های رسی به شدت تحت تأثیر PH آب های محلول هستند. در PH های شدید (چه قلیایی و چه اسیدی) رس ها به طرف حلالیت می روند، اما در PH های میانی از میزان حلالیت آنها به شدت کاسته می شود. در قسمت دیگری از این تحقیق در مورد تأثیر شکل دانه ها روی فشردگی و منحنی فشردگی

صحبت شده است. اگر ماسه فشرده شود تا ۳۰ درصد تخلخل داریم؛ در حالیکه اگر رس ها فشرده شوند این میزان از ۵ تا ۱۰ درصد تجاوز نخواهد کرد. در مجموع این گونه نتیجه می شود که موادی با نفوذپذیری پائین به آرامی فشرده می شوند، در حالیکه موادی با نفوذپذیری بالا سریعاً فشرده می شود. « (2) eble (2003) بحث دیگری که به نظر می رسد امروزه بیشتر مطالب علمی به آنها می-پردازند مسأله ی رطوبت و نمک ها به عنوان شایع ترین عوامل آسیب رسان ساختارهای خاکی است. یکی از مطالعات مطرح در این زمینه بررسی دینامیک چرخه ی خیس و خشک شدن مواد خاکی و ارزیابی آن در روند تخریب این ساختارها است.

«تورم و انقباض خاک، تغییرات میکروساختار در حین چرخه ی تورم توسط روش التراسونیک و مشاهده ی آن با میکروسکوپ SEM انجام شده است. علاوه بر این، ویژگی های هیگرویکی خاک توسط طیف سنجی اشعه ی گاما مورد بررسی قرار گرفته اند.» (Rainer, 2003)

در سایت تاریخی موهنجودارو بروی نمک های محلول منطقه کار شده است. «خاک منطقه حاوی تناردیت و میرابیلیت (سولفات سدیم) است. این نمک ها که از نمک های خطرناک با محلولیت بالا هستند با تغییر دما و حرارت، میزان حلالیت آنها تغییر پیدا می کند و قابلیت آبیوشی زیاد نشان می دهند.

(میرابیلیت) $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$

(تناردیت) Na_2SO_4

دمای تعادل اشباع برای این نمک ها $32/04^\circ\text{C}$ است که با افزایش دما و رطوبت میزان حلالیت این نوع نمک ها تا $3/5$ درصد افزایش می یابد. با کاهش دما در شب های سرد منطقه به سرعت از میزان حلالیت کاسته شده و پروسه ی کریستالیزه شدن تحت مکانیزم خاصی آغاز می شود. (jansen, 2003) مسأله ی نمک های محلول، مسأله ای بسیار مهم و جدی بوده و بیشتر تحقیقات امروزی سعی در شناخت پروسه ی تخریب نمک های مختلف دارند. «از جمله ی این نمک ها، NaCl است. میزان اندازه ی تخلخل خاک نیز در تأثیر شدت نمک های محلول نقش موثری دارد. نمک های محلول NaCl علاوه بر ازدیاد حجم خاصیت چسبندگی به دیواره ی حفره ها را دارند.» (Lubeli, 2006)

ب- مطالعات و بررسی های استحکام بخشی جدید

همان طور که گفته شد این قسمت خود از دو بخش تشکیل یافته است. بخش اول در حیطه ی کار مرمت بنا قرار می گیرد.

از این گذشته به دلیل گستردگی بخش اول به بحث استحکام بخشی شیمیایی پرداخته شده است که در حیطه ی فعالیت های مرمت آثار قرار می گیرد. برای نیل به این هدف از مواد بسیاری از گذشته تا به امروز استفاده شده است. کارایی این مواد، با هم مقایسه شده اند. در نتیجه استحکام بخش ها به سه دسته قابل تقسیم بندی هستند:

۱- استحکام بخش های غیر آلی: محدود به سیلیکات های قلیایی است که این عامل سیلیکاتی باعث استحکام ساختار خستی می شود.

۲- استحکام بخش های طبیعی: امروزه بیشتر تلاش بر این است تا از این مواد در استحکام بخشی استفاده شود. نوع و میزان این نوع استحکام بخش ها بسته به اقلیم، مکان و ویژگی های منطقه ی مورد نظر تغییر می کند. در این میان شیره ی کاکتوس برای این مسأله بررسی شده که کار آبی مناسبی نیز داشته است.

۳- استحکام بخش های سنتزی آلی: از آلکوکسی سیلان به عنوان استحکام بخش یا دافع آب یا هر دو به طور گسترده استفاده شده است. اما محدودیت این مواد در این است که ذرات بزرگ تر از ماسه را نمی تواند استحکام بخشی کند.

«رزین های اکریلیک عموماً به عنوان چسب استفاده می شوند، اما گاهی نیز به عنوان استحکام بخش مواد خاکی استفاده می شوند. از میان اکریلیک ها، پارالوئید B72, B-67، پریمال Ac33 و روپلکس E-330 رایج ترند. البته آلکوکسی سیلان ها مؤثرتر واقع شده اند. بنا بر مطالعات انجام گرفته در مواردی پلی وینیل استات نیز استفاده شده است. اما در مجموع نتایج جدید حاکی از عدم موفقیت اکریلیک و پلی وینیل استات در امر استحکام بخشی است، در حالیکه اپوکسی ها و آلکوکسی سیلان نتایج رضایت بخش داشته اند. در این زمینه روند کهنگی استحکام بخش ها و تخریب آنها در مصالح خاکی هنوز به خوبی مورد تحقیق قرار نگرفته اند.

پوشش دهنده های سطحی برای سطوح غیر تزئینی یکی از کاربردهای زیر را دارند که می تواند شامل مواد آلی، طبیعی یا سنتزی باشند:

۱- مواد آبگریز

۲- آب بند کننده

۳- پوشش های فدا شونده

در مجموع نقش اساسی آنها باید ضد آب کردن سطح باشد» (oliver, 2002)

یکی دیگر از مطالعات کامل و اساسی در زمینه ی حفاظت و استحکام بخشی سازه های خاکی گزارش مطالعات آزمایشگاهی

و تست های میدانی در Fort Seldon در آمریکا می باشد. اهمیت این تحقیقات بدان جهت است که جمع بندی کلی بر روی یک سری آزمایشات طولانی مدت انجام شده در زمینه ی حفاظت و مرمت مصالح خاکی ارائه شده است.



شکل ۲: بقایای سایت Fort Seldon



شکل ۳: آزمایش های دیوار (WALL TESTING)

«پلیمرهای تجاری دی ایزوسیانات و سیلان ها که در محل با واکنش رطوبت محیطی پلیمریزه می شوند، در دسترس بوده و در استحکام بخشی خشت مورد ارزیابی قرار گرفته اند، میزان اندک (در حدود ۱ تا ۵ درصد) پلیمرهایی مانند تریمر هگزامتیلن (ساخت Mobay)، دی ایزوسیانات (Desmodur N3390) مؤثر تشخیص داده شده اند. در این مطالعات روش اسپری حجمی مؤثرتر از روش برس زدن سطح عمل می کند. به این طریق تقریباً استحکام بخشی کامل به دست می دهد و ترک خوردگی، جدایش آستر و تخریب اتفاق نمی افتد.

روش برس زدن با ۳۳۹۰ DN در تولون، میزان حفاظتی از ضعیف تا عالی را ایجاد می کند که بسته به میزان پلیمر مصرفی متغیر می باشد. سیلان ها نیز در این پروژه مورد آزمایش قرار گرفته اند. دو نوع H و OH که توسط (PROSCO) تهیه می شوند در این آزمایش بررسی شده اند که البته نتایج با نوع OH رضایت بخش تر است. در هنگام استفاده از نوع H ترک های ساختاری اندود گلی اتفاق نمی افتد، اما تخریب آب همچنان اتفاق می افتد که در استفاده از ایزوسیانات ها این مسأله دیده نمی شود. مقدار استفاده ی مطلوب از این ماده ۲ برابر ۳۳۹۰ DN است

که توسط تولید کننده پیشنهاد شده است. البته اکریلوئید ها نیز مورد بررسی قرار گرفته اند؛ از جمله اکریلوئید (A21) (proso) که نتایج بهتری از انواع H و OH داشته اند. اما همان طور که گفته شد در مجموع پلیمرهای آکریلیکی نمی توانند به اندازه ی ایزوسیانات ها و سیلان ها مفید واقع شوند.» (Fort Seldon, 2000) علاوه بر مواد و روش های جدید استحکام بخشی سطح، روش های جدیدی نیز در بر گرداندن لایه های جدا شده از بستر و تکیه گاه گلی آزمایش شده اند. یکی از این روش ها پین گذاری است.

در تعدادی از مقالات با استفاده از فولاد ضد زنگ میله ای یا مقتول های پلکسی گلاس یا پیچ های پلی آمیدی لایه های سالم بستر و تکیه گاه به هم محکم می شوند. گاهی نیز با استفاده از میله های ظریف شکل یافته، لایه های اندود به تکیه گاه متصل می شوند. این روش ها مخصوصاً در لایه های اندود تزئینی بسیار کاربرد دارد. مسئله ی بعدی در این زمینه نوع و نحوه ی دوغاب ریزی است که این مورد با استفاده از ملات های رقیق با ویژگی های چسبندگی آزمایش شده برای اتصال مجدد لایه ها استفاده می شود. در این مورد افزودن مقدار اندکی آهک یا مخلوط پوزولانی آهک با خاکستر به گل توصیه شده است. علاوه بر این (PVA) یا تزریق گل اصلاح شده یا مخلوط سیمان نیز برای پر کردن درزها و شکاف ها پیشنهاد شده است. (برداشت آزاد از Rainer, 2004)

البته استفاده از دوغاب های گلی با ساختار اصلاح شده ی مشابه اندود اصلی در دست بررسی است. در مورد اتصال مجدد لایه ها یا اندود ها و تکیه گاه که فضای خالی اندکی دارند نیز سیلیکات های قلیایی رقیق توصیه شده اند. بررسی کاربرد اتیل سیلیکات در این مورد نیز در دست بررسی است. (برداشت آزاد از Cancino, 2003)

البته در متون مختلف از سال ۲۰۰۰ به بعد برای اتصال مجدد ورقه های جدا شده از پارالوئید (B72)، پلی وینیل استات در تولون و آب، مولیت DMAH، اتیلین کلراید، متیل سلولوز، اتولوز در آب یا الکل، چسب های حیوانی یا ژلاتین نیز به کار رفته است. (برداشت آزاد از Rainer, 2003)

پ - مطالعات لرزه شناسی

این بخش از مطالعات نیز امروزه در بحث حفاظت و مرمت آثار گلی به خوبی جای خود را باز کرده است و مطالعات و روش های متنوعی در آن بررسی و ارزیابی شده اند. یکی از نهاد هایی که بر روی این مقوله متمرکز شده است، مرکز خلاقیت معماری خاکی (Getty) است که در حال پژوهش و تحقیق بر روی شناسایی عوامل آسیب رسان و ارائه ی یک روش بهبود یافته برای حداقل آسیب ممکن است. این پروژه در این مرکز با عنوان پروژه ی لرزه شناسی خشت گتی (GSAP) در حال فعالیت است. نتیجه ی این تحقیقات در انتشارات زیر قابل بررسی است


که در سایت Getty به صورت فایل PDF در دسترس است.

۱- مدیریت و دستورالعمل مهندسی برای بهبود ساختار خشت های تاریخی در مقابل زلزله

۲- استحکام بخشی زلزله ای ساختار خشت های تاریخی، گزارش نهایی پروژه ی زلزله ی Getty

۳- خلاصه ی آسیب شناسی ساختمان های خشتی تاریخی بعد از زلزله ی ۱۹۹۴ نور شریچ

از جمله فعالیت های انجام گرفته ی مهم در این ارتباط نیز می توان به همایش پروژه ی خشت گنی (۲۰۰۶) و گزارشی تحت عنوان مفاهیم جدید در استحکام بخشی لرزه ای ساختارهای خشتی تاریخی (Leroy Tolles, 2006) اشاره کرد. مطالعات و آزمایشات انجام گرفته در این مرکز با شبیه سازی دیوارهای خشتی در آزمایشگاه بر روی میز لرزه انجام می-گیرد و نتایج در مقیاس واقعی تعمیم می یابد. (تصویر ۲ و ۳)



شکل ۴: بررسی الگوی تخریب



شکل ۵: بررسی رفتار سازه در مقیاس ماکت

در این رابطه مقاله ای وجود دارد که این مبحث را در سه بخش به تفصیل توضیح می دهد:

۱- میزان مشاهده

۲- آزمایش های انجام گرفته

۳- تحلیل داده ها

میزان مشاهده به بررسی الگوی تخریب ساختمان های غیر مسلح پرداخته و با بررسی دقیق در این مورد به عملکرد تقویت ساختمان های

غیر مسلح بر اساس ویژگی های لرزه می پردازد. در بخش دوم به مطالعه ی پارامترهای ساختمان در ارتباط با عملکرد تقویت کننده ها و مداخلات ویژه ی لرزه ای پرداخته می شود و در نهایت با پیش بینی آسیب ها، الگوی ریزش ساختمان های غیر مسلح و توسعه ی رفتارهای ویژه ی لرزه ای و پیش بینی عملکرد تقویت کننده ها پرداخته می شود. در بخش دیگری از این تحقیق مصالح خشتی و ملات ها را از نقطه نظرات زیر مطالعه نموده و تأثیر آنها را بر روی استحکام لرزه ای این مصالح ذکر کرده است:

۱- ویژگی های مواد موجود در خاک استفاده شده در مصالح

۲- پروسه ی خشک شدن (جمع شدن)

۳- تأثیر مواد افزودنی مانند آهک، سیمان و مواد پخش کننده نظیر سدیم کربنات

۴- پروسه ی ساخت مصالح خاکی

در مجموع موارد ذکر شده در این مقاله توسط آزمایش های تجربی و ساخت نمونه های کوچک شده در آزمایشگاه بررسی شده اند که نتایج بسیار کارآمدی نیز به دست آمده اند. ((Webster, 2002))

در این مبحث موضوع جدیدی به چشم می خورد که کاربرد آن در بحث حفاظت و مرمت مصالح تاریخی به تازگی مورد بررسی و کاربرد قرار گرفته است. کامپوزیت ها و نانو کامپوزیت ها اگر چه سال هاست در صنعت مورد استفاده قرار می-گیرند، اما در زمینه ی حفاظت و مرمت هنوز در مرحله ی مطالعه و آزمایش هستند. «کامپوزیت ها انواع مختلفی دارند. کامپوزیت های زمینه فلزی، زمینه سرامیکی، زمینه پلیمری و زمینه فلزی.» (کریم زاده و دیگران، ۱۳۸۴، ص ۱۵۴ و اندرسون، ۱۳۷۳، ص ۸۴) اما آنچه در اینجا به کار برده شده است کامپوزیت های فیبری تقویت شده در زمینه ی پلیمری هستند. (FRP) بر این اساس همایشی با عنوان کاربرد FRP در حفاظت و مرمت خانه ی پرتالکیس در لندن در سال ۲۰۰۷ برگزار گردیده که کاربرد FRP را در بخش های مختلف ساختمان از جمله ساختار ملات، دیوارها و سایر بخش های آن نشان می دهد

«کامپوزیت های فیبری تقویت شده در پلیمر که با عنوان FRP شناخته می شوند، در حقیقت شامل الیاف مختلف کربن، شیشه یا فیبرهای آرامیدی هستند که در یک ماتریس پلیمری مانند اپوکسی، پلی استر و یا رزین استروینیل استفاده می-شوند. در مجموع سه نوع الیاف در FRP ها استفاده می شوند که عبارتند از:

پلیمر با فیبر شیشه GFRP، با فیبر کربن CFRP، با فیبر آرامیدی AFRP.» (کریم زاده و دیگران، ۱۳۸۴، ص ۱۶۰)

سابقه ی استفاده ی صنعتی از این نانو کامپوزیت ها به حدود دهه های ۷۰ و ۸۰ میلادی بر می گردد، اما استفاده از آنها در امر مرمت و حفاظت امری جدید محسوب می شود. کاربرد اصلی این کامپوزیت ها

در استحکام بخشی سازه‌ای جهت استقامت لرزه‌ای سازه‌هاست. با توجه به شدت خسارات وارده حاصل از زمین لرزه‌ها به سایت‌های تاریخی، در یکی از این موارد به استحکام بخشی سازه‌های آجری پرداخته شده است. هر چند در زمینه‌ی مصالح خاکی هنوز گزارش منتشر شده‌ای مبنی بر کاربرد آنها گزارش نشده است، اما شاید بتوان با اعمال تغییراتی زمینه‌ی کاربرد FRP را در سازه‌های خاکی نیز فراهم کرد. «مقاومت خمشی دیواره‌های غیر مسلح در مقاومت کششی ملات خلاصه می‌شود که مقدار آن در بیشتر ساختمان‌های قدیمی بسیار کوچک می‌باشد با استفاده از FRP در سطح بیرونی دیوار الیاف به خوبی قادر به پذیرش نیروی کششی بوده و دیوار همراه با مقاومت فشاری آجر، رفتار خمشی مناسبی ارائه می‌دهد.» (برداشت از، احسانی، ۱۳۸۶)

ت- مواد افزودنی در بهبود خواص مصالح تولیدی

استفاده از مواد مختلف جهت بهبود شرایط فیزیکی و شیمیایی مصالح خاکی سابقه‌ای دیرینه دارد؛ در حقیقت هم زمان با پیدایش معماری خاکی، بشر روش‌هایی را نیز برای افزایش طول عمر و استحکام این مصالح به کار برد. «استحکام بخشی خاک در تولید مصالح، همیشه یک اصل نیست و تنها در موارد خاص و ضروری لازم به اجراست، چرا که معمولاً مواد بهبود دهنده گران بوده و هزینه‌ی استحکام بخشی بیشتر از مواد اولیه خواهد شد.» (حامی، ۱۳۸۰، ص ۷۸)

«استحکام بخشی خاک معمولاً به سه طریق صورت می‌گیرد:

- ۱- استحکام بخشی مکانیکی
- ۲- استحکام بخشی فیزیکی
- ۳- استحکام بخشی شیمیایی


امروزه نیز خاک‌ها توسط دو گروه از مواد استحکام بخشی می‌شوند:

الف- مواد طبیعی آلی و معدنی ب- م واد سنتزی

گرچه در چند سال اخیر از مواد سنتزی در این زمینه استفاده‌های بسیاری شده است، اما همچنان تلاش می‌شود تا به دلایل اقتصادی تا جای ممکن با توجه به وضعیت جغرافیایی و اقلیمی منطقه از استحکام بخش‌های طبیعی استفاده شود. «(Pearson, 1992, p 8)

این مواد شامل الیاف گیاهی، الیاف حیوانی، چسب‌ها و رزین‌ها، مواد معدنی و غیره می‌شوند. تنها تفاوت استفاده از این مواد نسبت به گذشته، کیفیت استفاده از آنهاست نه نوع مواد. در حقیقت استفاده از این مواد از حالت تجربی خارج و به صورت کاملاً علمی در آمده است. «امروزه معروف‌ترین اصلاح‌کننده‌های سنتزی آلی عبارتند از: اتیل سیلیکات، اتیل-اکریلات و اتیل متا کریلات با غلظت ۱۵ درصد. از پلی وینیل استات یا پلی وینیل الکل نیز در استحکام بخشی خاک استفاده شده است. علاوه بر این پلی‌اکریلامیدها، پلی‌آمیدها و ملامین فرمالدئیدها نیز به کار گرفته شده‌اند.» (Oliver, 2002)

Cieno)) از مواد زائد در صنعت استایلین است که به تازگی برای استحکام بخشی خاک استفاده شده است. «برای تهیه‌ی آن سنگ آهک را کاملاً با پودر زغال سنگ مخلوط کرده و در کوره‌ی الکتریکی می‌پزند (OC1400). کاربید کلسیم حاصل، از واکنش در آب استایلین آزاد می‌کند که ته مانده‌ی آن (Cieno) به عنوان استحکام بخش مورد استفاده قرار می‌گیرد. این محصول فرعی، آهک آبدیده است که حاوی مقادیر اندکی زغال و استایلین می‌باشد. اگر این محصول به نسبت ۱۵ تا ۲۰ درصد وزنی با خاک مخلوط شود مقاومت در مقابل آب مصالح خاکی تولیدی بالا می‌رود و علاوه بر این، استحکام کششی و فشاری خوبی نیز پیدا می‌کند.



با این روش خشت‌های تولید شده دارای جذب آب ویژه در حدود ۰/۲۵ درصد می‌باشند که در تست

سایش آب، میزان از دست رفتن ماده‌ی اولیه تحت ۲ ساعت اسپری در فشار ۱/۴ اتمسفر برای ۷/۵ درصد آهک، ۰/۷ درصد و برای ۱۰ درصد آهک ۰/۵۵ درصد اندازه‌گیری شده است.» (Chiari, 2003) از گچ (CaSO4) نیز جهت استحکام بخشی خشت‌های تولیدی استفاده شده است.

«دلیل استفاده از گچ، زودگیری و ارزان قیمت بودن آن است. این مخلوط حاوی ۲ درصد آهک، ۱۰ درصد گچ

و خاک با دانه بندی مناسب است که در حالت خشک با هم مخلوط شده و سپس با ۲۲ درصد آب مخلوط می‌گردد. از مزایای این تشبیت کننده نسبت به سیمان این است که ۵ برابر در مصرف انرژی صرفه جویی دارد.

این ترکیب هم به صورت خمیر خشک قالب زده می‌شود و هم به صورت دوغاب روی سطح پاشیده می‌شود. خشت‌های تولید شده در مدت یک هفته در زیر پلاستیک و ۴ هفته در سایه و در هوای آزاد قرار می‌گیرند.» (Isik, 2003).

ث- حفاظت باز دارنده و کنترل شرایط محیطی

این بخش نیز در مباحث امروری حفاظت و مرمت سازه‌های خاکی جای خود را باز کرده و در حال رشد و توسعه است. عدم دخالت در سایت‌های باستانی می‌تواند تحت تأثیر تصمیمات فلسفی یا نتیجه‌ی پایداری سایت و یا عدم بودجه‌ی کافی باشد، اما نکته‌ی مهم و جدی در این مسأله این است که در حقیقت کنترل شرایط محیطی، ساده‌ترین،



شکل ۷: تکستایل به کار رفته در بین خشت ها

کنترل آب های سطحی نیز در کنترل رطوبت صعودی و در نهایت افزایش طول عمر سازه ی خاکی نقش اساسی دارد. نحوه ی اجرای صحیح کانال کشی، زهکشی و هدایت آب های سطحی به خارج سایت بسیار مهم تر از اجرای هر گونه استحکام بخشی شیمیایی است. (برداشت آزاد از Hughes, 2001)

عدم کنترل رطوبت در محیط های خاکی علی رغم رساندن آسیب فراوان به مجموعه سازه های خاکی، محیط مناسبی را نیز برای رشد عوامل بیولوژیک و مخصوصاً موربانه ها فراهم می کند. کنترل موربانه ها نیز نقش اساسی در حفظ ثبات و ایستایی سازه های خاکی دارد. «برای انجام موفق کنترل رطوبت از حرارت سنخ های مادون قرمز استفاده شده که تفاوت رطوبت محیط را نشان می دهند و همچنین از فرکانس های رادیویی برای تعیین مناطق اشباع، نیمه اشباع و غیر اشباع استفاده شده است. روش های غیر مخرب دیگر شامل اشعه ی گاما، تفرق نوترونی، رادیوگرافی نوترونی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته اند.» (Ridout, 2004)

بحث و نتیجه گیری

در نهایت با نگاهی گذرا به آنچه در گذشته در زمینه ی حفاظت و مرمت مصالح خاکی انجام شده است و آنچه امروزه در این حیطه پیگیری می شود، می توان به اهمیت حفاظت پیشگیرانه در این بخش بیش از پیش پی برد. از حدود سال های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰ طیف گسترده ای از مواد و رزین های طبیعی آلی و معدنی تا سنتزی در استحکام بخشی این مصالح به کار گرفته شده اند. گرچه بعضاً این مواد نتیجه ی رضایت بخش داشته اند

و همچنان نیز به عنوان مواد استحکام بخش در این مورد استفاده می شوند، اما هیچ گاه به عنوان مطمئن ترین و مناسب ترین راه حل مطرح نشده اند. این مسأله ممکن است به خاطر عدم شناخت کافی از کیفیت استحکام بخش های مصالح خاکی در طی زمان و یا نگرانی در زمینه ی مبانی استفاده از این مواد در این زمینه باشد، چرا که این مواد با بافت گل یکی شده و محصولی به دست می دهد که از نظر ماهیت و اصالت متفاوت از گل اصلی است. با توجه به موارد گفته شده امروزه سعی می گردد تا بر مطالعات ساختاری و کنترل شرایط محیطی برای جلوگیری از رسیدن آسیب بیشتر تأکید شود. در مواردی نیز که نیاز به بازسازی بخش های از دست رفته است تا جای ممکن از ترکیب بهینه ی خاک،

منطقی ترین و بهترین راه حل ممکن است. بر همین اساس بیشتر بررسی های حفاظتی در سایت های خاکی در چند سال اخیر بر روی این مسأله متمرکز شده اند. در این مورد تلاش بر این است تا با مشاهده و ثبت آسیب ها و تخریبات و پارامتر های محیطی از میزان پیشرفت آسیب ها جلوگیری شود. بر این اساس نیز مؤسسه ها و سازمان های مربوطه راه-کارهای مختلفی ارائه کرده اند.

در بخشی از گزارش Fort selden آزمایش هایی در زمینه ی حفاظت فیزیکی سایت های خاکی اشاره شده است. «یکی از روش های ارائه شده، استفاده از پارچه های بافته شده ی مخصوص با عنوان (Aerotextile) است که در مقابل هوازگی مقاومت می کنند. این بافته ها باعث مقاومت سایت خاکی در مقابل هوازگی و تخریب آبی می شوند.»

(Fort Seldon, 2000)

دفن مجدد نیز از راهکارهای مناسب در سایت هایی است که یا امکان حفاظت از آنها وجود نداشته و یا در معرض آسیب های جدی هستند

«برای این منظور از شبکه های به هم بافته ای به نام (Geote-tile) استفاده می شود. این شبکه ها معمولاً الیاف کربن بوده که علاوه بر انعطاف پذیری از نظر شیمیایی نیز خنثی هستند.» (Jerome, 2001)

این بافته ها امروزه، به عنوان عامل یکپارچه کننده ساختار های خشتی نیز به صورت آزمایشی در تعدادی از بنا های ارگ بم استفاده شده اند. این تکستایل ها از نظر اندازه ی حفرات، متفاوت بوده و بسته به نوع استفاده، انتخاب می شوند. در آزمایشات (Fort seldom) از ژئوتکستایل Mifafi 140N استفاده شده که نتایج مطلوبی به دنبال داشته است.



شکل ۶: تکستایل استفاده شده در زیر اندود

بدون استفاده از استحکام بخش های شیمیایی استفاده می شود.

تشکر و قدردانی

از جناب آقای هوگو هوبن مسئول مؤسسه ی مطالعات خشت CR-Tere بابت پاسخ گویی به بعضی سؤالات، جناب آقای الکساندر بالوا مسئول بخش معماری خاکی مؤسسه ی گتی بابت ارائه ی گزارشات و مقالات ارزنده در این زمینه، جناب آقای حمید فدایی مسئول بخش تزئینات پژوهشگرده ی مرمت آثار بابت راهنمایی های بی دریغشان و جناب آقای امیر حسین کریمی بابت کمک های شایسته بسیار سپاسگذارم و از درگاه خداوند متعال موفقیت روز افزون برای این عزیزان خواستارم.

منابع

11. Cancino. Claudia, 2003, «Recording, condition survey and evaluation», project Terra Literature Review, GCI, USA
12. Chiari. G, Benitez. N, Casal. F. T. Iglesias, R. Lopez. Bastida, Mattone. R, Amador. Zerquera. D, 2003, «Auto-Construction of Rural Housing using Hand Compressed Earthen Blocks Stbilized With lime As a Byproduct of the Acetylene Industry», Iran, Terra
13. Fort Selden Terra 2000, « Adobe Test Wall project», phase I, Final report
14. Houben. Hugo, Gillaud. Hubert, 1994 «EARTH CONSTRUCTION», INTERMEDIATE TECHNOLOGY publication, LONDON
15. Hughes. Richard, 2001,«structural and hydrological engineering», project Terra Literature Review, GCI, USA
16. Isik. Bilge, 2003, «Case study on Alkar(Earth) shooting Technology», 9th terra conference, Iran
17. Jansen. Micheal, «Mohenjo – Daro- Pakistan, the problem of Adobe & Brick conservation», Terra 9th International conference of Adobe, IRAN. 2003
18. Leroy Torrel. E, Kimbro. Edna E, Webster. Frederick A. William S. Ginell, 2006 «seismic stabilization of historic Adobe structure», Final report GCI, USA
19. Lubelli. Barbara, p. j Van Hees. rob, J. w. p. Groot. Casper, 2006,«The effect of Environmental conditions on Sodium Chloride Damage», Studies in conservation, No 51
20. Oliver. Anne, 2002, «Conservation interventions for earthen archaeological sites», project Terra Literature Review, GCI, USA
21. Pearson. T. Gordon, 1992, «Conservation of clay and chalk Building», Donhead publication, UK
22. Pieris. Sita.ed, 1993, « Earthen architecture», International scientific commite, Icomos, seri lan-ka
23. Rainer, Leslie H, Water, 2003, «Wind, Salt, biological, Environment, deterioration», project Terra Literature Review,GCI, USA
24. Rainer. Leslie H, 2004, «Interventions and maintenance of decorated surface on earthen
1. احسانی. محمدرضا؛ پور شاهید. اسماعیل؛ (۱۳۸۶) «مقاوم سازی دیوارهای آجری به کمک الیاف پلیمری مسلح شده (FRP)»، مجله ی نما، سال ۱۶، دوره ی سوم، شماره ی پیاپی ۱۴۴-۱۴۵، اسفند و فروردین
2. اندرسون. ای. لوکس. ب. «تکنولوژی و کاربرد مواد چند سازه (کامپوزیت ها)»، ترجمه ی سعید درودیانی، (۱۳۷۳). مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول
3. بالازاده. پرویز، (۱۳۸۶)، «فرهنگ توصیفی شیمی»، فرهنگ معاصر، چاپ دوم، تهران
4. حامی. احمد، (۱۳۸۲)، «مصالح ساختمانی»، دانشگاه تهران، چاپ دهم، تهران
5. دوتیه. ژان، «معماری با خاک»، ترجمه ی محمد احمدی نژاد، (۱۳۸۵) نشر خاک، چاپ اول، اصفهان، بهار، (تحقیقی از مرکز آفرینش های صنعتی ژرژ پمپیدو)
6. رحیمی. اعظم، (۱۳۸۴)، «آشنایی با پلیمر ها و کاربرد های آن»، پژوهشگرده ی پلیمر و پتروشیمی ایران، چاپ اول
7. رحیمی. اعظم، (۱۳۸۶)، «سیلیکون ها»، پژوهشگرده ی پلیمر و پتروشیمی ایران، چاپ دوم، تهران
8. کریم زاده. فتح الله، قاسمعلی. احسان، سالمی زاده. سامان، (۱۳۸۴)، «نانو مواد (خواص، تولید و کاربرد)»، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان، چاپ اول، اصفهان، زمستان
9. Alva. balderrame. Alejandro, 2008, « Earthen architecture», PDF, www.getty.org/earthen architecture/New current
10. Alva. balderrame. Alejandro, 2001, « The conservation of Earthen Architecture», Getty conservation of Inistitute Newsletter, Vol 16, No 1

architecture», project Terra Literature Review, GCI, USA

25. Ridout. Brian. V, 2004, «Overview of moisture monitoring and biological control in the walls of earth building», project Terra Literature Review, GCI, USA

26. Terra, 9th International conference on the study and conservation of Earthen architecture, pre-print of paper, (ICHO)publication, 2003

27. Velde[1]. Bruce, 2003, «clay minerals and Earthen Materials», project Terra Literature Review, Getty publication, USA

28. Velde[2]. Bruce, «compaction of soils and fine grains earthen materials», project Terra Literature Review. GCI, USA

29. Webster. Fred, 2002, «seismic deterioration/pathology of earthen architecture and seismic interventions in Earthen architecture», project Terra Literature Review, GCI, USA

