

## Applying New Methods in Reducing Environmental Pollutants: Use of Titanium Dioxide Photocatalyst in an Artificial Stone

Leila Gorji<sup>1\*</sup>, Javad Ghaheri<sup>2</sup>

1- Ph.D. in Climatology, Deputy of Research and technology, Isfahan University, Isfahan, Iran

(\*Corresponding Author Email: [lili\\_gorji@yahoo.com](mailto:lili_gorji@yahoo.com))

2- Master of science in Chemical engineering, Shahreza Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

### Abstract

Currently, the main problem of cities and populated centers is air pollution. Small- and large-scale human activities can pollute the environment and leave irreparable effects. One of the most effective ways of reducing air pollution is to control emission sources. Atmospheric pollutants could be controlled by using new methods like applying titanium dioxide. This material can trap air pollutants and decompose them through a photocatalytic process. The use of photocatalytic titanium dioxide in building materials is growing due to the demand for improving air quality in urban and industrial areas. Artificial stones are generally a combination of natural aggregates, industrial gums (resins), and some additives. Since resins are of relatively high costs, polymer materials that are inexpensive and economically cost-effective are replaceable. The method of the present research is a descriptive experiment and applied in terms of purpose

This study was conducted in an indoor laboratory. In this shrink model, an artificial stone was fabricated by using high-strength polymer materials and then, titanium dioxide material application in the created synthetic stone for reducing pollutant gases was investigated. The results showed that the synthetic stone made by using polymeric materials and titanium dioxide photocatalyst could reduce over 75% of nitrogen gases in the air.

**Keywords:** artificial stone, photocatalyst, polymer, titanium dioxide.

## استفاده از روش‌های نوین در کاهش آلاینده‌های محیطی (کاربرد فتوکاتالیست دی اکسید تیتانیوم در سنگ مصنوعی)

لیلا گرجی<sup>۱\*</sup>، جواد قاهری<sup>۲</sup>

۱-دکتری آب و هواشناسی، معاونت پژوهشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

۲- دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا، اصفهان، ایران

### چکیده

در شرایط کنونی مسئله اصلی شهرها و مراکز پرجمعیت آلودگی هواست. فعالیت‌های انسان در مقیاس کوچک و بزرگ می‌تواند موجب آلودگی محیط شود و آثار جبران‌ناپذیری ایجاد کند. از آنجا که یکی از مؤثرترین روش‌های کاهش آلودگی هوا کنترل منابع انتشار است، با استفاده از روش‌های نوین می‌توان آلاینده‌های جوئی را کنترل کرد و آنها را کاهش داد. یکی از روش‌های نوین، استفاده از دی اکسید تیتانیوم در سنگ مصنوعی است. دی اکسید تیتانیوم آلاینده‌های هوا را به دام می‌اندازد و با یک روند فتوکاتالیستی تجزیه می‌کند. استفاده از مصالح ساختمانی دارای ماده فتوکاتالیستی دی اکسید تیتانیوم به علت افزایش نیاز به راهکارهایی برای بهبود کیفیت هوا در مناطق شهری و مناطق صنعتی در حال رشد است. سنگ‌های مصنوعی عموماً ترکیبی از سنگ‌دانه‌های طبیعی، صمغ‌های صنعتی (رزین) و بعضی مواد افزودنی هستند. از آنجا که رزین‌های استفاده شده هزینه نسبتاً زیادی دارند، می‌توان مواد پلیمری را که ارزان و از لحاظ اقتصادی بسیار باصرفه‌اند، جایگزین و از آنها استفاده کرد. روش پژوهش حاضر، تجربی توصیفی و از لحاظ هدف، کاربردی است. این پژوهش در یک آزمایشگاه سرپوشیده انجام شده است. در این مدل کوچک شده، سنگ مصنوعی با استفاده از مواد پلیمری و با استحکام زیاد ساخته شد؛ سپس کاربرد ماده دی اکسید تیتانیوم در سنگ مصنوعی ساخته شده برای کاهش گازهای آلاینده بررسی شد. نتایج آزمایش‌های حاصل از مدل تجربی نشان داد سنگ مصنوعی ساخته شده با استفاده از مواد پلیمری و فتوکاتالیزور دی اکسید تیتانیوم تا حدود ۷۵ درصد گازهای نیتروژن موجود در هوا را کاهش می‌دهد.

**واژه‌های کلیدی:** سنگ مصنوعی، فتوکاتالیست، پلیمر، دی اکسید تیتانیوم.

## بیان مسئله

پژوهشگران به دنبال راهکارهایی هستند که آلودگی هوا را به‌ویژه در فصل سرد سال که باعث بروز بیشتر بیماری‌های تنفسی می‌شود، با استفاده از روش‌های مختلف کاهش دهند. به‌تازگی استفاده از فرایندهای فتوکاتالیستی برای حذف آلاینده‌های هوا مورد توجه قرار گرفته است. در این فرایند آلاینده‌های آلی موجود در هوا با فتوکاتالیست واکنش نشان می‌دهند و اکسید و به دی‌اکسیدکربن، آب و آلاینده‌هایی با خطر کمتر تبدیل می‌شوند (ناظم‌زاده و صفا، ۱۴۰۰: ۱).

استفاده از روش‌های نوین در کاهش آلاینده‌ها، دانش نوپایی است که در دهه اخیر در زمینه‌های مختلف از صنعت تا حوزه سلامت کاربرد داشته و این روند در حال گسترش است. در سال‌های اخیر، توجه به کاهش آلودگی هوا در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، یکی از مسائل مهمی است که بیش از گذشته بررسی شده و با رشد و گسترش شهرنشینی و پیامدهای ناشی از آن، این مسئله اهمیت روزافزون یافته است. همه شهرها به‌ویژه شهرهای بزرگ، شرایط نابسامانی از نظر آلودگی هوا دارند (نجفی و همکاران، ۱۳۹۲: ۵۹). روش‌های نوین می‌تواند گامی بلند در جهت تحقق اهداف باشد و به حرکت جدید و هوشمندانه برای مدیریت محیط به‌ویژه شهرها منجر شود.

استفاده از روش‌های نوین برای تصفیه و کاهش آلودگی هوا نیز به کار می‌رود و به‌تازگی رو به رشد است. از جمله این روش‌ها می‌توان به استفاده از روش‌های تصفیه فتوولتائیک (PV)، خالص‌سازی هوا با برج‌های تصفیه‌کننده، مواد فتوکاتالیستی و... اشاره کرد؛ برای نمونه استفاده از مواد فتوکاتالیستی یا سیمانی اصلاح شده دی اکسید تیتانیوم روی سطح خارجی ساختمان‌ها، جاده‌ها و... در شهرهای بزرگ با تراکم جمعیت زیاد شهری و غلظت زیاد آلاینده‌ها می‌تواند یک راه جایگزین برای حذف و کاهش آلاینده‌ها باشد. فتوکاتالیست، ماده‌ای است که با جذب نور باعث واکنش شیمیایی در محیط می‌شود. وقتی اشعه UV موجود در نور خورشید یا نور اتاق به یک سطح پوشیده‌شده از فتوکاتالیست برخورد می‌کند، مواد آلی اطراف در اثر اکسید شدن تجزیه می‌شوند؛ به این ترتیب آلودگی‌های آلی و گردوغبار، مواد دارای بو و باکتری‌ها پاک می‌شوند و خاصیت خودتمیز شوندگی بسیار خوبی را به وجود می‌آورد (Kenneth and Balkus, 2013: 213-244). روش‌های فتوکاتالیستی بیش از یک دهه است که برای کاهش آلودگی هوا کاربرد دارند (Guerrini, 2012: 165-175).

در سال‌های اخیر مقالات مروری زیادی در زمینه کاربردهای مختلف دی اکسید تیتانیوم ارائه شده است. نخستین گزارش عمل فتوکاتالیستی دی اکسید تیتانیوم در سال ۱۹۳۸ منتشر شد که نشان داد جذب UV، انواع اکسیژن فعال را روی سطح دی اکسید تیتانیوم تولید می‌کند (Ucheng lan, Zheifeng, 2013).

پون و همکاران (۲۰۰۷) در مطالعه‌ای درباره بلوک‌های دارای  $TiO_2$  و خرده شیشه‌های بازیافتی به‌عنوان بخشی از سنگ‌دانه‌ها به‌منظور استفاده در سنگ‌فرش معابر، به این نتیجه رسیدند که وقتی منافذ بلوک افزایش می‌یابد، توانایی از بین بردن NO افزایش می‌یابد.

1. Photovoltaics

2. Poon et al.

فوجی شیما و هوندا (۱۹۷۲) خواص فتوکاتالیستی دی اکسید تیتانیوم را بررسی کردند و متوجه شدند که آب در سطح الکتروکاتالیست  $TiO_2$  طی فرایند کاتالیستی به اکسیژن و هیدروژن تبدیل می‌شود. این پدیده نقطه عطفی در جهت شروع فعالیت‌های پژوهشی دیگر در زمینه کاتالیست‌های ناهمگن شد و از آن پس پژوهشگران تلاش‌های بسیار زیادی برای فهم و درک اصول بنیادین فرایندهای کاتالیستی و افزایش بازده آنها کردند.

فوجی شیما و همکاران (۲۰۰۷) نشان دادند تقسیم آب و پاکسازی محیط زیست، دو زمینه فعال در فتوکاتالیز ناهمگن و هر دو با پژوهش‌های مربوط به فتوکاتالیست‌های نیمه‌هادی مرتبط هستند. مقاله سعی در توصیف بعضی پیشرفت‌ها و دستاوردهای حاصل از این دو زمینه فعال در فتوکاتالیز ناهمگن دارد.

فوجی شیما و همکاران (۲۰۰۸) در مقاله‌ای با عنوان «فتوکاتالیست  $TiO_2$  و پدیده‌های محیطی وابسته به آن» درباره تمام ابعاد فتوکاتالیست  $TiO_2$  توضیح کاملی ارائه کردند. آنها یادآور شدند طی ۲۰ سال گذشته، به دلیل علاقه عملی به تصفیه هوا و آب، سطوح خودتمیزکننده و سطوح خوداستریلیزه، به یک موضوع برای بررسی تبدیل شده است.

در همین مدت، تلاش زیادی نیز برای استفاده از فتوکاتالیز به منظور تولید هیدروژن با کمک نور شده است. پون و همکاران (۲۰۰۹) در پژوهشی با استفاده از ترکیب فتوکاتالیست‌ها با مواد سیمانی دریافتند که این مسئله می‌تواند یک پیشرفت مهم در زمینه کاهش آلودگی هوا باشد. این پژوهشگران فعالیت فتوکاتالیستی نمونه‌های بتن با اکسیداسیون فتوکاتالیستی اکسید نیتریک (NO) را در آزمایشگاه بررسی کردند. از شیشه‌های بازیافتی خرد شده به جای شن و ماسه در آماده‌سازی لایه‌های سطحی بتن حاوی  $TiO_2$  استفاده شد. این مطالعه نشان داد فعالیت فتوکاتالیستی لایه‌های سطحی بتن هنگام استفاده از سنگ‌دانه‌های شیشه‌ای بسیار تأثیرگذار است.

گاماژ و ژانگ (۲۰۱۰) در پژوهشی با عنوان «فتوکاتالیست گندزدا»، کاربرد فتوکاتالیست‌ها را در زمینه تصفیه هوا، محیط‌های درونی و بیرونی، بیمارستان‌ها، آزمایشگاه‌ها، کارخانه‌های مواد غذایی و داروسازی بررسی کردند.

لو و همکاران (۲۰۱۲) در مقاله‌ای مروری با عنوان «تجزیه فتوکاتالیستی بر پایه نانوذرات  $TiO_2$  تخریب»، ترکیبات کلروآروماتیک و مکانیسم و عملکرد نانوذرات  $TiO_2$  را در تجزیه ترکیبات کلروآروماتیک شرح دادند.

بالاری و همکاران (۲۰۱۰) در مطالعه‌ای تخریب مؤلفه‌های  $NO_x$  را با استفاده از سنگ‌فرش‌های بتنی حاوی  $TiO_2$  برای استفاده در ساخت و ساز جاده‌ها بررسی کردند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد هرچه غلظت اولیه آلاینده‌ها کمتر باشد، واکنش آنها با  $TiO_2$  افزایش می‌یابد.

جورج و همکاران (۲۰۱۶) تأثیر فتوکاتالیستی آلاینده‌ها را بر کیفیت هوای شهری بررسی کردند.

1. Fujishima and Honda
2. Fujishima et al.
3. Poon et al.
4. Gamage and Zhang
5. Lu et al.
6. Ballari et al.
7. George et al.

رضایی فر و همکاران (۱۳۹۴) در پژوهشی آثار استفاده از بتن دارای دی اکسید تیتانیوم را بر بهبود کیفیت هوا ارزیابی کردند؛ سپس آثار استفاده از خرده‌شیشه‌های بازیافتی در بتن دارای  $TiO_2$  و استفاده از سنگ‌فرش بتنی دارای  $TiO_2$  را در معابر شهری و آثار استفاده از  $TiO_2$  را در جلوگیری از رشد جلبک‌ها در نمای ساختمان‌ها و در عین حال پاکیزه‌تر کردن هوا بررسی کردند.

در پژوهش حاضر اثر ماده فتوکاتالیستی  $TiO_2$  بر کاهش آلاینده‌های هوا و سپس نقش دی اکسید تیتانیوم در سنگ مصنوعی تولیدی بررسی خواهد شد. هدف از این پژوهش، استفاده از روش‌های نوین در کاهش آلاینده‌ها و کاربرد فتوکاتالیست دی اکسید تیتانیوم در سنگ‌های مصنوعی با توجه به یک کار آزمایشگاهی و تجربی است.

### مواد و روش کار

این پژوهش تأثیر فتوکاتالیست دی اکسید تیتانیوم را بر سنگ مصنوعی بررسی می‌کند. روش پژوهش حاضر، تجربی توصیفی و ازلحاظ هدف، کاربردی است. در آزمایشگاه با استفاده از ترکیب و درصد وزنی مشخص از پودر سیلیس، پودر شیشه، پلیمر و دی اکسید تیتانیوم و قراردادن آن در کوره به دفعات با دماهای مختلف، چندین نمونه سنگ مصنوعی تولید شد؛ سپس برای بررسی تأثیر فتوکاتالیست در کاهش آلودگی هوا، سنگ تولید شده در یک آکواریوم شیشه‌ای کاملاً ایزوله قرار داده و با استفاده از دستگاه سنجش آلودگی هوا (Testo350) مقدار کاهش آلودگی گازهای  $NO_2$ ,  $NO$ ,  $NO_x$  در چندین بازه زمانی بررسی شد.

در سنگ‌های مصنوعی با ترکیب مواد و عناصر مختلف، امکان ساخت سنگ‌هایی با زیبایی خاص، نمای یک‌دست و البته بدون تغییر در رنگ و طرح مدنظر فقط با افزودن رنگ‌دانه و رزین سمند پلاست وجود دارد. در سنگ ساخته شده در این پژوهش از مواد پلیمری به جای رزین استفاده شد که هزینه تولید با استفاده از این روش کمتر از روش مشابه رزینی آن است.

### سنگ مصنوعی با استفاده از رزین

سنگی مصنوعی است که از رزین‌های ساختاری به‌عنوان چسباننده در آن استفاده می‌شود. این سنگ‌ها در محیط خلأ فشرده و ویبره می‌شوند و ترکیب آنها درصد زیادی از دانه‌های به‌هم‌پیوسته است که با رزین به هم چسبیده‌اند. مواد تشکیل‌دهنده سنگ مصنوعی رزین‌دار، ۹۳ درصد سنگ‌دانه‌های سیلیسی و ۷ درصد رزین است. عملیات مخلوط‌سازی تحت خلأ همراه با فشار و ویبره برای سنگ‌دانه‌ها این امکان را فراهم می‌کند که بسیار نزدیک به هم قرار گیرند و بهترین آرایش مواد جامد مخلوط را داشته باشند؛ بنابراین مقدار رزینی که سنگ‌دانه‌ها را دربرمی‌گیرد، بسیار کاهش می‌یابد. ترکیبات پلیمری و افزودنی‌های شیمیایی (رزین و...)، چسبندگی بین تمام اجزا را ایجاد و مقاومت مصالح سنگ مصنوعی را تأمین می‌کند.

## سنگ مصنوعی با استفاده از پلیمر

مواد موجود در این سنگ مصنوعی، سیلیس، خرده‌های شیشه در ابعاد متفاوت و پلیمر است که با درصد وزنی مشخص با یکدیگر ترکیب و با دی اکسید تیتانیوم مخلوط و طی فرایند خاصی براساس جدول ۱ به سنگ تبدیل می‌شوند. در آزمایشگاه برای رسیدن به یک ترکیب درصد خاص و مورد قبول به دفعات این ترکیبات داخل کوره با دماهای بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ درجه سانتی‌گراد آزمایش و در نهایت ترکیب درصد مورد قبول برای ساخت این سنگ مشخص شد. از خصوصیات بارز این پلیمر، سیال و روان بودن آن در دمای بالای ۲۵۰ درجه سانتی‌گراد است که کمک زیادی به شکل‌دادن خمیر سنگ و اسلب‌کردن آن می‌کند. در نهایت با توجه به آزمایش‌ها و بررسی‌های انجام‌شده روی چند نمونه و ترکیب درصد‌های مختلف ترکیب، درصد زیر را می‌توان پیشنهاد داد:

جدول- ۱: طرح ترکیب سنگ مصنوعی نهایی



مدت زمان	دمای کوره	مقدار مواد	نوع مواد اولیه
۱۵ دقیقه	۲۵۰-۳۰۰ درجه سلسیوس	۷/۵ گرم	سیلیس ۳۲۵ میکرون یا ریزتر
		۷/۵ گرم	شیشه ۲۰۰ میکرون
		۱۵ گرم	شیشه ۴۵۰ میکرون
		۵ گرم	شیشه ۳ میلی‌متر
		۵ گرم	فتوکاتالیزور $TiO_2$
		۵ گرم	پلیمر

پس از ساخت سنگ مصنوعی شرایطی طراحی شد تا فعالیت فتوکاتالیستی دی اکسید تیتانیوم ( $TiO_2$ ) بررسی شود. برای این کار در یک آکواریوم شیشه‌ای کاملاً عایق و ایزوله، لامپ UV مخصوص، پلاستیک ضخیم، درزگیر، مس، اسید نیتریک و یک بادزن (Fan) تعبیه شد. برای سنجش میزان آلودگی و تغییرات میزان آن تحت تأثیر فعالیت فتوکاتالیستی دی اکسید تیتانیوم از دستگاه سنجش آلودگی Testo 350 استفاده شد. یکی از سطوح جانبی آکواریوم به اندازه لوله اندازه‌گیری دستگاه برش زده شد و لوله داخل آکواریوم قرار گرفت. اطراف لوله ایزوله شد تا هیچ خروجی هوا نداشته باشد.



شکل - ۱: دستگاه سنجش آلودگی Testo 350

آکوارיום شیشه‌ای روی یک سطح صاف قرار می‌گیرد و سپس سنگ مصنوعی ساخته شده را داخل آن قرار می‌دهند و در یک ظرف مخصوص مس می‌ریزند و اسید نیتریک به آن اضافه می‌کنند. با اضافه کردن اسید نیتریک به مس واکنش زیر رخ می‌دهد و آلودگی (نیتروزن دی‌اکسید) ایجاد می‌شود.



مس با اسید نیتریک غلیظ اکسید می‌شود و یون مس (II) را به وجود می‌آورد. اسید نیتریک به دی‌اکسید نیتروزن تبدیل می‌شود و یک گاز قهوه‌ای‌رنگ با بوی سوزش‌آور ایجاد می‌کند.




شکل - ۲: نمایش واکنش مس و اسید نیتریک

وقتی که مس در ابتدا اکسید می‌شود، محلول کاملاً غلیظ است و یون مس با یون‌های نترات حاصل از اسید کئوردینه<sup>۱</sup> شده است که در ابتدا به محلول، رنگ سبز و بعد رنگ قهوه‌ای سبز می‌دهد. وقتی که محلول با آب رقیق می‌شود، مولکول‌های آب جایگزین یون‌های نترات می‌شوند که باعث تغییر رنگ محلول به آبی می‌شود. سطح آکواریوم با پلاستیک ضخیم و نوار درزگیر به‌طور کامل پوشانده شد. محیط آکواریوم از گاز (NO<sub>2</sub>) پر شده است و تغییر رنگ محیط به‌طور کامل مشهود است (شکل ۵).

### یافته‌های پژوهش

در این پژوهش از خرده شیشه به جای ما سه استفاده شد؛ این جایگزینی به دلیل جذب نور بهتر موجب بهبود عملکرد نابدی NO در لایه‌های سطحی شده است و همچنین نمونه‌های با شیشه‌های شفاف نسبت به نمونه‌های با خرده شیشه‌های سبز روشن توانایی بیشتری در از بین بردن NO از خود نشان دادند. همچنین استفاده از رنگدانه‌های مختلف در لایه‌های سطحی سنگ به کاهش از بین رفتن NO منجر شد.




شکل - ۳: نحوه تأثیر دی اکسید تیتانیوم

(Chen and Poon, 2009)

پس از آماده شدن سنگ، برای آزمایش جذب آلودگی NO<sub>2</sub> و دیگر ترکیبات، سنگ داخل محفظه‌ای شیشه‌ای در معرض آلودگی قرار گرفت و در برابر لامپ اشعه فرابنفش گذاشته شد. برای این منظور نمونه سنگ به دست آمده حاوی دی اکسید تیتانیوم برای تست‌های مربوط به جذب آلودگی هوا در آزمایشگاه محیط زیست آزمایش شد. در نهایت نتایج آزمایش براساس جدول ۲ به دست آمد.

<sup>1</sup>. Coordination acid






شکل - ۴: محفظه آزمایش نیتانوم در آزمایشگاه

جدول - ۲: مقدار گازهای نیتروژن پیش و پس از آزمایش

ردیف	نوع گاز	غلظت اولیه (ppm) پیش از شروع فرایند	غلظت پس از ۳۰ دقیقه زمان تماس با فرایند	غلظت پس از ۶۰ دقیقه زمان تماس با فرایند
۱	NO <sub>2</sub>	۴۱۶/۹	۳۶۴/۶	۲۲۱/۳
۲	NO	۴۱۹	۱۲۰	۴۸
۳	NO <sub>x</sub>	۸۳۵/۹	۴۸۴/۶	۲۶۹/۳



شکل - ۵: نمودار کاهش آلودگی و مقایسه گازهای نیتروژن

با توجه به جدول ۲ و شکل ۵، موارد زیر لازم به ذکر است:  
در این اندازه‌گیری غلظت اکسید نیتروژن و دی اکسید نیتروژن مورد نظر می‌باشد. اندازه‌گیری در سه مرحله انجام شد:

- الف. غلظت اولیه گازها پیش از شروع فرایند
  - ب. غلظت گازها پس از ۳۰ دقیقه زمان تماس با فرایند فوق
  - ج. غلظت گازها پس از ۶۰ دقیقه زمان تماس با فرایند فوق
- در صورت ادامه آزمایش پس از ۶۰ دقیقه امکان کاهش بیشتر غلظت گازهای داخل آکواریوم وجود دارد. متغیرهای محیطی شامل دبی هوای عبوری، دما، رطوبت و فشار بررسی و اندازه‌گیری نشد. در این آزمایش در صورت افزایش درصد ذرات دی اکسید تیتانیوم در ترکیب سنگ ساخته شده، امکان کاهش آلودگی در مدت زمان کم وجود دارد.



شکل - ۶: آزمایش تأثیر دی اکسید تیتانیوم در سنگ مصنوعی

### نتیجه‌گیری

در شهرهای بزرگ با تراکم جمعیت زیاد، مسئله آلودگی هوا موضوعی مهم به شمار می‌رود. همواره راهکارهایی برای کاهش میزان آلاینده‌های هوا در شهرهای پرجمعیت به کار گرفته می‌شود. این پژوهش استفاده از دی اکسید تیتانیوم را برای کاهش آلاینده‌های هوا توصیه می‌کند. سنگ مصنوعی ساخته شده در این پژوهش از سیلیس و خرده‌های شیشه به همراه پلیمر است؛ همچنین سیمان پرتلند و رزین به‌عنوان چسباننده ندارد و هزینه تولید آن نسبت به سنگ‌های تولیدی با سیمان‌های پرتلند یا رزین‌ها کمتر است. سنگ مصنوعی تولید شده با دی اکسید

تیتانیوم درمقابل نور خورشید (دریافت انرژی)، قابلیت خودتمیزشوندگی، تصفیه آلودگی و ضد باکتری را ایجاد می‌کند. پایداری و ثبات در مدت‌زمان طولانی (خاصیت آن در طول زمان از بین نمی‌رود)، غیرسمی بودن، قیمت مناسب آن دربرابر دیگر راهکارهای کاهش آلودگی یا خودتمیز شوندگی، از دیگر ویژگی‌های سنگ تولیدی در این پژوهش است.

کاهش میزان گازهای آلاینده به‌ویژه دی‌اکسید نیتروژن با خاصیت فتوکاتالیستی دی‌اکسید تیتانیوم، در این سنگ به‌وضوح دیده و به کاهش زیاد آلودگی هوا منجر می‌شود.

تکنولوژی به‌کاررفته در این سنگ مانع از چسبیدن آلودگی‌ها و مواد آلی به سطوح این سنگ شده و از این رو در فضاهای بیرونی با بارش باران و تابش نور خورشید و در فضاهای داخلی از طریق شست‌وشو با آب تمیز می‌شود. مقدار گاز NO<sub>x</sub> در ابتدای آزمایش ۸۳۵/۹ میلی‌گرم در لیتر بود. پس از انجام واکنش و فعال‌شدن فیلتر فتوکاتالیست، مقدار گاز ۷۵ درصد (۲۰۸/۹۷۵ میلی‌گرم در لیتر) کاهش یافت.

پیشنهاد می‌شود با توجه به تنوع و گستردگی مواد اولیه طبیعی، بازیافتی و فرایندهای تولید و ساخت سنگ مصنوعی، سنگ‌های خاص با ویژگی‌های مدنظر با توجه به بازار هدف، مصرف‌کنندگان و اقلیم هر منطقه بررسی و تولید شوند.

## منابع

- ۱- رضایی فر، امید، بوستانی، مریم، و کیلی، خدیجه، (۱۳۹۴)، بررسی اثرات استفاده از بتن دارای دی‌اکسید تیتانیوم بر بهبود کیفیت هوا، دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق، مکانیک ایران، گرگان.
- ۲- ناظم زاده، مریم، صفا، مهدیه، (۱۴۰۰)، کاربرد روش‌های کاتالیستی در کاهش آلودگی هوا، دوازدهمین کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در علوم و مهندسی شیمی، بابل، موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم اوران دانش.
- ۳- نجفی، حسین، افضلی، رسول، حاتمی نژاد، حسین، شمسی، رقیه، (۱۳۹۲)، مدیریت آلودگی هوای شهرها و جایگاه قانونی شهرداری‌ها، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیایی سپهر، دوره ۲۲، شماره ۸۵، صص ۷۸-۵۹.

4-Ballari, M., Hunger, M., Husken, G., Brouwers, H.J., (2010). NO<sub>x</sub> photocatalytic degradation employing concrete pavement containing titanium dioxide, Journal of applied catalysis B: environmental, vol. 95, Issue 3-4.

5-Fujishima, A., Honda, K., (1972). Electrochemical Photolysis of Water at a Semiconductor Electrode, Nature, Vol. 238, 37-38.

6-Fujishima, k., Zhang, X., Tryk, D.A., (2007). Heterogeneous photocatalysis: From water photolysis to applications in environmental cleanup, International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 32, Issue 14, Pages 2664-2672.

- 7-Fujishima, .. Zhang, X., Tryk, D.A., (2008). *TiO<sub>2</sub> photocatalysis and related surface phenomena* Surface Science Reports, Vol. 53.
- 8-Gamage. J, Zhang Z., (2010). Applications of Photocatalytic Disinfection, Hindawi Publishing Corporation International Journal of Photoenergy, Vol .2010 , pages 1-10 <https://doi.org/10.1155/2010/146743>
- 9-George, C., Beeldens, A., Barmpas, F., Doussin, J.F., Manganeli, G., Herrmann, H., Kleffmann, J., Mellouki, A., (2016), Impact of photocatalytic remediation of pollutants on urban air quality, *Frontiers of Environmental Science & Engineering* vo. 10 (5):2, DOI: 10.1007/s11783-016-0834-1.
- 10-Guerrini, Gian Luca, (2012), Photocatalytic performances in a city tunnel in Rome: NO<sub>x</sub> monitoring results, *Construction and Building Materials*, Vol. 27, pp 165–175.
- 11-Kenneth, J., Balkus, Jr., (2013), Metal Oxide Nanotube, Nanorod, and Quantum Dot Photocatalysis, Elsevier, *Catalysis by Nanoparticles*, Chapter 9, pages 213-244, <http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-444-53874-1.00009-3>.
- 12-Lu. Sheng-yong , Wu. Di., Wang. Qiu-lin., Yan. Jianhua, Buekens. Alfons G, Cen. Ke-Fe, *Chemosphere*, Vol.82, (2011). Photocatalytic decomposition on nano-TiO<sub>2</sub> : destruction of chloroaromatic compounds, *Chemosphere*, Volume 82, Issue 9, Pages 1215-1224
- 13- Lu , Sheng-yong ., Wang , Qiu-lin ., Buekens, Alfons .G., Yan , Jian-hua , Xia o-dong , Li , Cen ,Ke-fa ,(2012), Photocatalytic decomposition of gaseous 1,2-dichlorobenzene on TiO<sub>2</sub> films: Effect of ozone addition, *Chemical Engineering Journal*, Vol. 82, Pages 233-240.
- 14-Poon, Chi-Sun, Cheung, E., (2007), NO removal efficiency of photocatalytic paving blocks prepared with recycled materials, *Journal of construction and building materials*, Vol.21, Issue 8, pages 1746-1753
- 15-Poon, Chen., Jun, Chi-Sun E., (2009), Photocatalytic activity of titanium dioxide modified concrete materials-influence of utilizing recycled glass cullets as aggregates, *Journal of environmental management*.
- 16-Torgal, F., Pacheco , Jalali, Said., (2011), Nanotechnology: Advantages and drawbacks in the field of construction and building materials, *Construction and Building Materials journal*, Vol. 25, Issue 2, Pages 582-590.
- 17-Ucheng LAN., Lu, Zheifeng Ren, (2013), Mini review on photocatalysis of titanium dioxide nanoparticles and their solar applications, *Journal of nanoenergy*.
- 18-Vassilios ,B., Venieri ,D., SKotzias, D., Kiriakidis ,G ,(2017), Modified TiO<sub>2</sub> based photocatalysts for improved air and health quality, *Journal of Materiomics*, Vol. 3, Issue 1, Pages 3-16, [doi.org/10.1016/j.jma.2016.11.002](https://doi.org/10.1016/j.jma.2016.11.002).



پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  
پرتال جامع علوم انسانی