

سنتز و مطالعه تاثیر دمای کلسینه شدن بر مورفولوژی سطح نانوذرات کلسیم سولفات پس از تزریق یون منگنز

قدسیه قلی پور^۱، مهرانگیز مرادی^۲، مهدی خدابخشی^۳، رضا قلی پور^۴، سید نورالدین میرنیا^۵

^۱دانشجو کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد دانشگاه مازندران (نویسنده مسئول)

^۲کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد دانشگاه مازندران.

^۳کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد دانشگاه مازندران.

^۴دکتر فیزیک حالت جامد دانشگاه مازندران.

^۵استادیار و مدیر گروه فیزیک دانشگاه مازندران.

چکیده

کلسیم سولفات نیم آبه به عنوان گچ پاریس شناخته شده است که یک ماده بسیار سازگار می باشد و یکی از ساده ترین مواد برای پیوند استخوان با طولانی ترین سابقه بالینی با بیش از ۱۰۰ سال قدمت است. در یمن در سال ۱۸۹۲ گزارشی ارائه داده که در آن حفره استخوان با گچ پاریس پر شده بود که بعدها از آن به عنوان استخوان جامد استفاده شده بود. این یافته های بافت شناسی موجب تشویق دانشمندان در این زمینه شد. در این پژوهش تلاش بر این شد که خواص ساختاری این ترکیب پس از سنتز به روش سل-ژل، تاثیر دمای کلسینه شدن در دودمای ۳۰۰ و ۶۰۰ درجه سانتی گراد بررسی شده و جهت فعالیت های کاربردی دیگر استفاده شد. جهت مطالعه خواص ساختاری این ترکیب از روش های میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، آنالیز صفحه ای، طیف سنجی پراش پرتو X (XRD) و ویژگی های تخلخل نمونه با اندازه گیری های BET استفاده شد.

واژه های کلیدی: کلسیم سولفات، دمای کلسینه شدن، تزریق، سل-ژل

Scanning Electron Microscopy

Map

X-Ray Diffraction

BET theory

مقدمه

نانو ساختارهای کلسیم سولفات یکی از مهمترین مواد بلوری است که می تواند ساختارهای بلوری پایدار جدیدی را با توجه به خواص فیزیکی و شیمیایی منحصر به فرد خود تشکیل دهد و دارای کاربردهای مهمی در اندازه گیری تابش یونیزه شده و اندازه گیری تشعشعات ناشی از حرارت^۵ (TLD) هستند^۱. از دیگر کاربرد های آن می توان در حوزه پزشکی برای پیوند استخوان، به عنوان آنتی بیوتیک و در تصفیه فاضلاب اشاره کرد. چند روش معمول برای تهیه نانو ساختارهای کلسیم سولفات وجود دارد که شامل روش هم رسوبی شیمیایی^۶، روش هیدروترمال^۷ و روش سل-ژل می باشند^۲.

در این بخش منگنز به شبکه کلسیم سولفات که در آن یون های کلسیم به صورت Ca^{2+} هستند، تزریق می شود. با این حال حالت های دیگری از یون کلسیم که بتواند تعادل الکتریکی نیز برقرار کند در شبکه وجود دارند. در سال های اخیر پژوهشگران، اثر اتم های زیادی را روی نانو ساختارهای کلسیم سولفات بررسی کردند^۳. در اینجا می خواهیم اثر منگنز را روی کلسیم سولفات بررسی کنیم. با توجه به اینکه یون های منگنز دارای خواص مختلفی از قبیل پایداری حالت برانگیختگی^۴، پایداری حرارتی- شیمیایی^۵ هستند به طور گسترده از آن ها در تزریق به نانو ساختارها استفاده می شود^۴. منگنز در مقابل گرما از خود خاصیت فلوروسانس نشان می دهد که برای اندازه گیری تابش مفید است. این خاصیت قبل از سال ۱۹۰۰ میلادی کشف شد. به عنوان مثال واتنیل^۵ از این خاصیت برای اندازه گیری اشعه ماورای بنفش استفاده کرده است و برگر^۶، لمن^۷

^۵ Thermoluminescence dosimeter

^۶ Chemical co-precipitation

^۷ Hydrothermal metod

^۸ Long lifetime of excited-state

^۹ Thermo-chemical stability

^{۱۰} Watanable

^{۱۱} Burger

^{۱۲} Lehmann

مایژ در سال ۱۹۵۴ از آن در پرتو درمانی استفاده کردند. در این آزمایش، غلظت‌های مولی مختلفی از یون منگنز به نانو ساختارهای کلسیم سولفات توسط فرآیند سل - ژل تزریق شده است و در ادامه خواص ساختاری آن‌ها پس از کلسینه شدن در دو دمای مختلف ۳۰۰ و ۶۰۰ درجه-سانتی‌گراد مطالعه شده است.

سننژ نانو ساختارهای کلسیم سولفات و تزریق یون‌های منگنز

در این پژوهش نانوذرات کلسیم سولفات تزریق شده با منگنز با روش سل - ژل تهیه شدند. از کلسیم کلراید دو آبه، آمونیوم سولفات و کلراید منگنز به عنوان مواد اولیه استفاده شد. کلسیم کلراید دو آبه با آب مقطر و اتانول حل شده و تحت همزن مغناطیسی قرار گرفت. سپس آمونیوم سولفات را به آرامی به محلول کلسیم کلراید اضافه شد. برای به دست آوردن یک رسوب همگن، محلول به طور مداوم هم زده شد. سپس مقادیر مختلفی از کلراید منگنز را در آب مقطر بطور کامل حل کرده و به محلول به دست آمده در مرحله قبل به آرامی اضافه کردیم و در نهایت تحت همزن مغناطیسی قرار دادیم. در اینجا اتانول به عنوان حلال و آمونیاک به عنوان کاتالیزگر استفاده شدند. در نهایت نمونه را در آون خشک کرده و سپس پودر به دست آمده را در دماهای ۳۰۰ و ۶۰۰ درجه سانتی‌گراد در کوره کلسینه کرده و تاثیر دما بر خواص کلسیم سولفات پس از تزریق بررسی شد. ترتیب نامگذاری نمونه‌های در جدول ۱ لیست شده است.

جدول ۱) ترتیب نام‌گذاری نمونه‌ها.

کد نمونه	ماده	دمای کلسینه شدن
۱	کلسیم سولفات خالص	بدون پخت (دمای اتاق)
۲	کلسیم سولفات تزریق شده با ۱/۲۵ گرم منگنز	بدون پخت (دمای اتاق)
۳	کلسیم سولفات تزریق شده با ۲/۵ گرم منگنز	بدون پخت (دمای اتاق)
۴	کلسیم سولفات تزریق شده با ۳/۷۵ گرم منگنز	بدون پخت (دمای اتاق)
۵	کلسیم سولفات تزریق شده با ۶/۲۵ گرم منگنز	بدون پخت (دمای اتاق)
۶	کلسیم سولفات خالص	۳۰۰ درجه سانتی‌گراد
۷	کلسیم سولفات تزریق شده با ۱/۲۵ گرم	۳۰۰ درجه سانتی‌گراد

	منگنز	
۳۰۰ درجه سانتی گراد	کلسیم سولفات تزریق شده با ۲/۵ گرم منگنز	۸
۳۰۰ درجه سانتی گراد	کلسیم سولفات تزریق شده با ۳/۷۵ گرم منگنز	۹
۳۰۰ درجه سانتی گراد	کلسیم سولفات تزریق شده با ۶/۲۵ گرم منگنز	۱۰
۶۰۰ درجه سانتی گراد	کلسیم سولفات خالص	۱۱
۶۰۰ درجه سانتی گراد	کلسیم سولفات تزریق شده با ۱/۲۵ گرم منگنز	۱۲
۶۰۰ درجه سانتی گراد	کلسیم سولفات تزریق شده با ۲/۵ گرم منگنز	۱۳
۶۰۰ درجه سانتی گراد	کلسیم سولفات تزریق شده با ۳/۷۵ گرم منگنز	۱۴
۶۰۰ درجه سانتی گراد	کلسیم سولفات تزریق شده با ۶/۲۵ گرم منگنز	۱۵

مطالعه‌ی خواص ساختاری نانوبلورک‌های کلسیم سولفات پس از تزریق یون منگنز و کلسینه شدن در دو دمای

۳۰۰ و ۶۰۰ درجه سانتی‌گراد به کمک روش XRD

شکل‌های ۱، ۲ و ۳ طیف‌های XRD نمونه‌های کلسیم سولفات خالص و نمونه‌های تزریق شده با منگنز قبل و بعد از کلسینه شدن به ترتیب در دماهای ۳۰۰ و ۶۰۰ درجه سانتی‌گراد را نشان می‌دهد. طیف‌های XRD شامل ۹ صفحه پراش (۱۱۱)، (۰۲۰)، (۱۲۰)، (۲۲۰)، (۰۲۲)، (۱۲۲)، (۲۲۰)، (۲۳۲) و (۲۱۴) می‌باشد. تمامی قله‌های پراش می‌توانند به آسانی به وسیله داده‌های بلورشناسی (COD) شناسایی شوند. همچنان که شکل ۱۵ نشان می‌دهد اندازه ذرات به پهنای قله بستگی دارد و با افزایش پهنای قله اندازه ذرات کاهش و با کاهش پهنای قله افزایش می‌یابد.

شکل (۱- نتایج مربوط به طیف های XRD قبل از کلسینه شدن (نمونه های ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵)




شکل (۲- نتایج مربوط به طیف های XRD بعد از کلسینه شدن در دمای ۳۰۰ درجه سانتی گراد (نمونه های ۶، ۷، ۸، ۹ و ۱۰).

شکل ۳- نتایج مربوط به طیف های XRD بعد از کلسینه شدن در دمای ۶۰۰ درجه سانتی گراد (نمونه های ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵).


با توجه به نتایج بدست آمده مشاهده می شود که اندازه نانوذرات به صورت متغیر در حال کاهش یافتن است. همچنین با توجه به قله های موجود در نمودارهای XRD تغییر در ساختار بلوری این نانوذرات محسوس است. به این صورت که گویی از ساختار بلوری به ساختاری آمورف تغییر کرده اند.

بررسی تصاویر SEM نانوبلورک های کلسیم سولفات پس از تزریق یون منگنز و کلسینه شدن در دو دمای ۳۰۰ و ۶۰۰ درجه سانتی گراد


جهت بررسی ریخت شناسی از روش FE-SEM استفاده شده که در شکل های ۴، ۵ و ۶ نشان داده می شود. در تصاویر FE-SEM وجود خطوط مستقیم و گوشه های راست دلالت بر بلوری بودن نمونه دارد. مقایسه تصاویر قبل و بعد کلسینه شدن نشان می دهد که با کلسینه شدن نمونه بلوری تر شده و نظم بیشتری به چشم می خورد. همین طور به نظر می رسد که با کلسینه شدن نمونه، تا حدی لایه لایه ای شده است. قطعات و بلوک های کوچکی که در تصاویر قبل کلسیناسیون دیده می شود به قطعات یکپارچه و ساختار لایه لایه تبدیل شده اند. از مقایسه نمونه ها که در دو دمای ۳۰۰ و ۶۰۰ درجه سانتی-گراد کلسینه شدند نیز، می توان دریافت که ساختار بلوری تغییر یافته و نمونه ها کوچکتر شده اند. همچنین تصاویر نشان می دهد که شکل نمونه ها به صورت کروی درآمده است.



شکل ۴) تصاویر FE-SEM مربوط به نمونه‌های قبل از کلسینه شدن (نمونه‌های ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵)




شکل ۵) تصاویر FE-SEM مربوط به نمونه‌های بعد از کلسینه شدن در دمای ۳۰۰ درجه سانتی گراد (نمونه‌های ۶، ۷، ۸، ۹ و ۱۰).



شکل ۶ تصاویر FE-SEM مربوط به نمونه‌های بعد از کلسینه شدن در دمای ۶۰۰ درجه سانتی‌گراد (نمونه‌های ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵). بررسی تصاویر X-map مربوط به نانوبلورک‌های کلسیم سولفات پس از تزریق یون منگنز و کلسینه شدن در دو

دمای ۳۰۰ و ۶۰۰ درجه سانتی‌گراد

برای بررسی دقیق‌تر مورفولوژی سطح، به ویژه برای بررسی نحوه‌ی توزیع ذرات از تصاویر X-map استفاده می‌شود. همان‌طور که در شکل ۷ دیده می‌شود تمایل به بلورینگی در ذرات با افزایش میزان یون منگنز، افزایش یافته و اندازه‌ی آن‌ها نیز بزرگ‌تر می‌شود.



شکل ۷) تصاویر X-map مربوط به نمونه‌های ۲ و ۵.


منحنی جذب و واجذب هم‌دما طبق نظریه BET

اندازه‌گیری مساحت سطح، حجم و توزیع منافذ، دارای کاربردهای متعددی در مطالعه کاتالیست‌ها، کربن فعال، مواد دارویی، سرامیک‌ها، پلیمرها، رنگ‌ها، پوشش‌ها و نانو لوله‌ها می‌باشد. از این رو روش‌های مختلفی جهت اندازه‌گیری مساحت سطح و تخلخل، مورد توجه قرار گرفته است که می‌توان به روش‌های میکروسکوپی و روش‌های مبتنی بر جذب اشاره نمود. اگر یک ماده جامد غیر قابل نفوذ بوده و شکل کاملاً پایداری داشته باشد مساحت سطح کل آن به صورت تقریبی قابل اندازه‌گیری است. اما در مورد نمونه‌هایی با ساختار متخلخل، جهت تعیین میزان تخلخل و همچنین مساحت سطح کل آن دشواری‌هایی وجود دارد. یکی از مهم‌ترین روش‌ها جهت اندازه‌گیری دقیق مساحت کل نمونه‌های متخلخل روش می‌باشد که بر اساس جذب برخی گونه‌های مولکولی خاص در حالت گاز روی BET سطح آن‌ها استوار است. در حالت کلی سطح ویژه برابر مساحت کل جسم متخلخل تقسیم بر جرم آن است. معادله BET به صورت زیر بدست می‌آید:


$$\frac{1}{V_a \left[\left(\frac{p_0}{p} \right) - 1 \right]} = \frac{C-1}{V_m C} \left(\frac{p}{p_0} \right) + \frac{1}{V_m C}$$

که در آن P برابر فشار جزئی گاز جذب شده در حالت تعادل در دمای ۷۷/۴ کلین بر حسب پاسکال، P₀ فشار جزئی گاز بر حسب پاسکال، V_a حجم گاز جذب شده در شرایط استاندارد بر حسب میلی‌لیتر، V_m حجم گاز جذب شده در حالت استاندارد برای تولید یک تک‌لایه روی سطح نمونه بر حسب میلی‌لیتر و C مقداری ثابت که به آنتالپی جذب گاز جذب شده روی نمونه پودری بستگی دارد.

با توجه به توضیحات فوق نمودار BET برای نمونه‌های ۸ و ۱۳ به صورت زیر در شکل‌های ۸ و ۹ رسم شده است:



شکل ۸) نمودار جذب واجذب همدمای نمونه ی ۸.



شکل ۹) نمودار جذب واجذب همدمای نمونه ی ۱۳.

نتایج مربوط به مساحت سطح موثر نمونه های ۸ و ۱۳ در جدول ۲ لیست شده است. طبق این نتایج می توان دریافت که مساحت سطح موثر نمونه با افزایش دمای کلسینه شدن در غلظت یکسان یون منگنز کاهش یافته است.

جدول ۲) مقادیر مساحت سطح ویژه مربوط به نمونه های ۸ و ۱۳ با استفاده از روش BET.

عدد سطحی ویژه (a_s ($m^2 g^{-1}$))	کد نمونه
۲/۵۸	۸
۱/۷۲	۱۳

نتیجه گیری

پس از سنتز نانوذرات به روش سل-ژل و تزریق یون منگنز در ترکیب کلسیم سولفات خواص ساختاری آن مطالعه شد. پس از بررسی خواص آن و تاثیر دمای کلسینه شدن دریافتیم که در برخی نمونه ها ما شاهد کاهش اندازه نانوبلورکها بوده و در برخی نیز شاهد تغییر در خواص ساختاری که شامل آمورف شدن یا بلوری شدن می باشد، را بودیم. همچنین از مطالعه مساحت سطح موثر در دو نمونه موجود نیز دریافتیم که افزایش دمای کلسینه شدن سبب کاهش مساحت سطح موثر شده که نشان دهنده کاهش واکنش پذیری و کاهش اندازه نانو ذرات خواهد شد.

منابع

1. Kadari A, Mahi K, Mostefa R, Badaoui M, Mameche A, Kadri D. Optical and structural properties of Mn doped CaSO₄ powders synthesized by sol-gel process. *J Alloys Compd.* 2016;688:32-36. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2016.07.040>.
2. Wang X, Zeng M, Qin F, Adhikari B, He Z, Chen J. Enhanced CaSO₄-induced gelation properties of soy protein isolate emulsion by pre-aggregation. *Food Chem.* 2018;242:459-465. doi:<https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2017.09.044>.
3. Jia X, Wang Q, Cen K, Chen L. An experimental study of CaSO₄ decomposition during coal pyrolysis. *Fuel.* 2016;163:157-165. doi:<https://doi.org/10.1016/j.fuel.2015.09.054>.
4. Parrino F, García-López E, Marcé G, et al. Cu-substituted lanthanum ferrite perovskites: Preparation, characterization and photocatalytic activity in gas-solid regime under simulated solar light irradiation. *J Alloys Compd.* 2016;682:686-694.